

Ambiance Mur Extra Mat Mix



Déscription

Peinture acrylique extra mate de haute qualité. En phase aqueuse. En machine à teinter.

Domaine d'application

Pour murs et plafonds. Intérieur.

Caractéristiques

N'éclabousse pas. Application aisée. Pas de raccords. Pouvoir couvrant élevé. Isole les tâches de suie, la nicotine et les auréoles d'eau. Teintes stables. Très bonne lavabilité. Formule exempte de solvants. Produit Ecolabel.

Aspect

Extra mate.

Teintes

En machine à teinter.
Aussi disponible: 40 couleurs prêt à l'emploi.

Emballage

1l, 2,5l, 5l, 10l
3 bases: Base White, Base Medium en Base Clear.

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

12 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 4 à 5 h.

Taches tenaces (suie, nicotine, ...): n'appliquer la 2^{ème} couche qu'après 24 h.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre.

Préparation nouveaux supports

- *Plafonnage, plaques de carton-plâtre, papier peint, fibre de verre.*

D'abord égrener la surface et dépoussiérer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche d'Ambiance Mur Primer. Utilisez éventuellement Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou orange pur. Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Isoprim au lieu d'Ambiance Mur Primer.

- *Cimentage, briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton.*

Dépoussiérer la surface. Un primaire n'est normalement pas nécessaire, sauf si la surface est poussiéreuse, dans ce cas appliquer 1 couche d'Absorprim. Eventuellement, appliquez ensuite Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou orange pur.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche d'Absorprim ou Isoprim.
- Taches de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche d'Isoprim.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 2 couches d'Ambiance Mur Extra Mat Mix.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Fiche SDS: www.levis.info

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 3 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info