

# Expert Primer Universel



## Déscription

Couche de fond acrylique en phase aqueuse, pour divers supports.

## Domaine d'application

Pour PVC et métaux non-ferreux à l'intérieur et l'extérieur et pour métaux ferreux à l'intérieur. Aussi applicable sur d'anciennes peintures en bon état. Peut aussi être appliqué sur du bois. Spécifiquement pour bois, Levis conseille d'appliquer Levis Expert Lak Primer Intérieur ou Levis Expert Lak Primer Extérieur.

## Caractéristiques

S'applique facilement, sans odeur de solvant. Excellente adhérence sur supports divers. Rapidement recouvrable de diverses finitions : laques en phase aqueuse et en phase solvant. Remarque : en phase solvant sur bois : à l'intérieur.

## Teintes

Blanc.

## Emballage

0.75l, 2.5l

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse, rouleau à fibres synthétiques courtes (10 mm). Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau chaude et savon.

## Rendement

11 m<sup>2</sup>/l par couche

## Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 3 h.

## Supports / Application

*PVC, métaux non-ferreux (alu, zinc, cuivre, galvanisé), métaux ferreux, bois.*

### Préparation nouveaux supports

- *PVC*

Dégraissier au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Poncer légèrement et dépolssiérer.

Appliquer 1 couche de Levis Expert Primer Universel. Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépolssiérer.

- *Métaux non ferreux (alu, zinc, cuivre, galvanisé)*

Eliminer les oxydations à la brosse métallique, à l'éponge à récurer ou au papier à poncer et dépolssiérer. Brosser, dépolssiérer et dégraissier au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux.

Poncer légèrement et dépolssiérer. Appliquer 1 couche de Levis Expert Primer Universel. Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépolssiérer.

- *Métaux ferreux (fer, acier, ...) intérieur*

Eliminer les éventuelles traces de rouille (poncer, brosse métallique). Brosser, dépolssiérer et dégraissier au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Poncer légèrement et dépolssiérer.

Appliquer 1 couche de Levis Primer Universel (uniquement à intérieur). Comme alternative, on peut aussi utiliser Levis Primer Métal (gris) ou Ferrominium (blanc ou rouge brun). Ces deux primers peuvent être utilisés à l'extérieur et à l'intérieur.

Après séchage, poncer légèrement et dépolssiérer.

- *Bois, MDF, panneau de fibres*

Spécifique pour bois, Levis conseille d'utiliser Levis Expert Lak Primer Intérieur ou Levis Expert Lak Primer Extérieur.

Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.

Bois courants (par ex. pin, sapin, mérant, chêne...): dégraissier au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Dégraissier le bois saignant (par ex. afzélia, merbau,...) à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Ensuite poncer légèrement le bois (grain P150-220) et dépolssiérer. Appliquer 1 couche de primer. Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépolssiérer.

### Préparation rénovation

- Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches. Dégraissier ensuite au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux, poncer et dépolssiérer.
- Laver/dégraissier les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Appliquer Levis Expert Primer Universel sur les parties mises à nu (voir supports neufs). Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépolssiérer.

### Finition

Appliquer 2 couches de laque en phase aqueuse ou solvant de l'assortiment Levis. Poncer légèrement entre 2 couches (papier à poncer grain P240).

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 130 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g/l (2010).

### Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014 , annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)