

# LINITOP®

## LINITOP SOLID

### Lasure de protection avec filtre UV nouvelle génération



EXTÉRIEUR

La passion du bois

<b>Description</b>	Lasure décorative «hautes performances» avec filtre UV nouvelle génération contenant un absorbeur d'UV couplé à un stabilisateur (barrière anti-UV). S'applique sur bois à dimension stable. Aspect mat/satin.
<b>Classification</b>	Famille 1 - classe 4a (selon classifications NBT 22-003 et NFT 36-005).
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haut extrait sec : double protection par couche pour une résistance longue durée.</li> <li>• Formule gélifiée : grande facilité d'application sans coulure pour un rendu parfait.</li> <li>• Contient un agent de protection du film sec antifongique.</li> <li>• Film extra-souple, limite les risques d'écaillage.</li> <li>• Pigmentation spéciale anti-UV pour une protection optimale.</li> <li>• Excellente résistance aux intempéries.</li> </ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surfaces verticales.</li> <li>• Protège et décore les bardages, chalets, clôtures, balustrades... exceptés Red Cedar et essences contenant un anti-oxydant (ex : Iroko). Eviter les bois riches en résines.</li> <li>• Peut s'appliquer également en intérieur : portes, fenêtres, huisseries, poutres, lambris...</li> </ul>
<b>Caractéristiques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Composition :</b></li> <li>• <b>Densité (à +20°C) :</b></li> <li>• <b>Point d'éclair :</b></li> <li>• <b>Viscosité :</b></li> <li>• <b>Extrait sec :</b></li> <li>• <b>COV :</b></li> <li>• <b>Conditionnements :</b></li> <li>• <b>Conservation :</b></li> <li>• <b>Conditions de stockage :</b></li> <li>• <b>Aspect en boîte :</b></li> <li>• <b>Aspect du produit sec :</b></li> <li>• <b>Teintes :</b></li> <li>• <b>Outils :</b></li> <li>• <b>Dilution :</b></li> <li>• <b>Nettoyage des outils</b></li> <li>• <b>Conditions d'application :</b></li> <li>• <b>Rendement :</b></li> <li>• <b>Séchage : (données à +20°C et 50% d'hygrométrie relative)</b></li> <li>• <b>Sécurité :</b></li> </ul>	Résines alkydes, alkydes uréthanes. 0.950 ± 0.05. >60°C. Gélifié. 61% ± 3. Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/e) :400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/l COV. 0.5l - 1l - 2.5l - 5l et 10l. 2 ans minimum en emballage clos d'origine non entamé. A l'abri du gel et des températures élevées. Gélifié. Satiné/mat. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> </div> Brosse, rouleau, pistolet. Prêt à l'emploi. White spirit. Respect des conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit. Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C. 12 à 15m <sup>2</sup> /l. - Hors poussière : 4h. - Recouvrable : 24h. Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La passion du bois

## Préparation du support

- S'applique sur bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1). La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'applicateur.
- Les bois doivent être secs, propres, sains, préparés (dégraisser, poncer, dépolir si nécessaire), non gelés et non givrés.

### Sur bois neufs :

- Poncer (grain 120) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores.
- L'application sur des bois déjà lasurés est possible à condition que la lasure existante soit en bon état. Il faudra cependant procéder à un égrenage (grain 220) minutieux sur toute la surface.

### Sur bois anciens, où la lasure existante est en mauvais état :

- Remettre à nu le support par ponçage ou décapage sur toute la surface.

**NB :** Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépolissage soigneux du support.

## Recommandations avant application

- Prêt à l'emploi. Bien remuer avant application.
  - Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10°C et supérieure à +30°C. L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal.
  - Se conformer aux normes et DTU en vigueur.
  - Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
  - L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 15%.
- NB :** Pour protéger les bois contre les agressions UV, l'incolor ne peut pas être utilisé seul (en couche finale) à l'extérieur. Terminer par 2 couches teintées.

## Mode d'emploi

Selon l'état du support :

### Bois neufs ou remis à neuf après décapage ou ponçage :

- Appliquer une couche de Linitop Prim\*\*.
- Après séchage complet, terminer par 2 couches de Linitop Solid\*.

### Bois grisés :

- Dégriser avec Wood Cleaner\*\*.
- Poncer (grain 120) si nécessaire.
- Sur support sec et propre, appliquer une couche de Linitop Prim\*\* puis 2 couches de Linitop Solid\*.

### Bois huilés noircis :

- Déshuiler avec le système Wood Oil Cleaner\*\* + Wood Cleaner\*\*.
- Poncer (grain 120) si nécessaire.
- Sur support sec et propre, appliquer une couche de Linitop Prim\*\* puis 2 couches de Linitop Solid\*.

**Bois à décaper :** nous consulter.

## Conseil du Pro

- Toujours appliquer Linitop Solid dans le sens des fibres du bois.
- Sur bois neufs ou remis à nu, non durables et n'ayant pas reçu de traitement de préservation, il est recommandé d'appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide et anti-bleu en service. Nous consulter.
- Lors de l'application, bien penser aux rainures et abouts.
- En cas de travail au pistolet, prévoir un lissage à la brosse pour éviter toutes coulures éventuelles et favoriser la pénétration du produit.

## Entretien

### Rénovation usuelle :

- Appliquer une à deux couches de Linitop Solid\* selon l'état du revêtement après avoir procédé à un brossage ou à un égrenage.

### Rénovation tardive sur un support très abîmé :

- Revenir au bois nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer une couche de Linitop Prim\*\* et 2 couches de Linitop Solid\*.

**NB :** Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépolissage soigneux du support.

\* Pour protéger les bois contre les agressions UV, l'incolor ne peut pas être utilisé seul (en couche finale) à l'extérieur. Terminer par deux couches teintées.  
\*\* Même fabricant.

**Notre service Back Office se tient à votre disposition pour vous conseiller.**

**Nous vous invitons donc à le joindre :**  
**En Belgique : +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549**  
**En France : +33 (0)1 60 86 48 70**  
**ou à consulter notre site [www.linitop.com](http://www.linitop.com)**

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

LINITOP® est une marque :



**Durieu S.A.**  
 91070 BONDOUFLE - France  
 T. +33 (0)1 60 86 48 70  
 F. +33 (0)1 60 86 84 84  
[info@durieu.com](mailto:info@durieu.com)  
[www.durieu.com](http://www.durieu.com)

**Durieu Coatings S.A. / N.V.**  
 New Tech Center  
 Avenue Albert Einstein 2 A  
 1348 Louvain-La-Neuve  
 Belgique / België  
 T. +32 (0)10 420 090  
 F. +32 (0)10 420 099  
[info@durieucoatings.com](mailto:info@durieucoatings.com)  
[www.durieucoatings.com](http://www.durieucoatings.com)  
**0800 95 549**