

# LINITOP®

## YACHT VERNIS

### Vernis spécial résistant à l'eau



INTÉRIEUR  
EXTÉRIEUR

la passion du bois

<b>Description</b>	Vernis incolore de protection et de décoration tous bois issu de la technologie marine. Conjugue performance et facilité d'application. Spécial climats rudes et humides.
<b>Classification</b>	Famille1 - Classe 4a (selon classifications NBT 22-003 et NFT 36-005).
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Décore, imperméabilise le bois dans la durée et le protège des UV.</li> <li>• Assure une protection optimale des supports soumis à des conditions climatiques intenses et difficiles.</li> <li>• Résiste tout particulièrement aux diverses intempéries : brouillard, neige, pluie, eau salée...</li> <li>• Idéal pour les pièces soumises à une forte humidité (salles de bains) ou pour les bateaux.</li> <li>• Enrichi en résines alkydes souples pour résister aux variations dimensionnelles du bois.</li> <li>• Grande facilité d'application. Excellente brossabilité et très bel arrondi (tendu) sans effort.</li> <li>• Ne cloque pas, ne s'écaille pas. Lavable.</li> <li>• Existe en satin et en brillant.</li> <li>• Incolore. Permet de conserver l'aspect naturel du bois.</li> </ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bois intérieurs et extérieurs.</li> <li>• Protège et décore les portes, huisseries, fenêtres, meubles, bateaux (au-dessus de la ligne de flottaison)...</li> <li>• Bois neufs ou anciennement vernis sauf essences contenant un anti-oxydant (ex : Iroko...).</li> </ul>
<b>Caractéristiques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Composition :</b></li> <li>• <b>Densité (à +20°C) :</b></li> <li>• <b>Point d'éclair :</b></li> <li>• <b>Viscosité :</b></li> <li>• <b>Extrait sec :</b></li> <li>• <b>COV :</b></li> <li>• <b>Conditionnements :</b></li> <li>• <b>Conservation :</b></li> <li>• <b>Conditions de stockage :</b></li> <li>• <b>Aspect en boîte :</b></li> <li>• <b>Aspect du produit sec :</b></li> <li>• <b>Teintes :</b></li> <li>• <b>Outils :</b></li> <li>• <b>Dilution :</b></li> <li>• <b>Nettoyage des outils :</b></li> <li>• <b>Conditions d'application :</b></li> <li>• <b>Rendement :</b></li> <li>• <b>Séchage : (données à +20°C et 50% d'hygrométrie relative)</b></li> <li>• <b>Sécurité :</b></li> </ul>	<p>Résines alkydes modifiées polyuréthanes.          0.935 ± 0.05.          &gt;60°C.          Liquide semi-fluide.          58% ± 3.          Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/l (2010).          Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.          0,25l - 0,75l et 2,5l.          2 ans minimum en emballage clos d'origine.          A l'abri du gel et des températures élevées.          Liquide ambré.          Satin - brillant.          Incolore.          Brosse, rouleau, pistolet.          Prêt à l'emploi.          White-spirit.          Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10°C et supérieure à +25°C.          Se conformer aux normes/DTU en vigueur.          18 m<sup>2</sup>/l.          - Hors poussière : 5h.          - Recouvrable : 24h.          Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p>

## Préparation du support

- S'applique sur bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1). La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'apporteur.
  - Les bois doivent être secs, propres, sains, préparés (dégraisser, poncer, dépoussiérer si nécessaire), non gelés et non givrés.
- Sur bois neufs :**
- Poncer (grain 180) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores.
- Sur bois déjà lasurés :**
- L'application est possible à condition que la lasure existante soit en bon état. Il faudra cependant procéder à un ponçage (grain 280) minutieux sur toute la surface.
- Sur ancien vernis non endommagé :**
- Éliminer les éventuelles parties friables puis dépolir toute la surface pour une meilleure accroche.
- Sur ancien vernis en mauvais état (craquelé, écaillé...) :**
- Remettre à nu le support par ponçage ou décapage sur toute la surface.
- NB :** Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.

## Recommandations avant application

- Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant et pendant l'application.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10°C et supérieure à +25°C. Une humidité relative de 50% permet un séchage optimal.
- Se conformer aux normes et DTU en vigueur.
- L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 12%.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- En intérieur, travailler dans une atmosphère bien ventilée.
- En fonction des supports, suivre les instructions ci-dessous.

## Mode d'emploi

- Extérieur :**
- Bois neufs ou remis à nu :**
- Poncer (grain 180) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores, puis appliquer 2 couches de Yacht Vernis.
  - Attendre 24 heures entre chaque couche.
  - Pour un travail soigné, prévoir un léger égrenage manuel (grain 280) entre chaque couche puis dépoussiérer.
  - Pour les bois très absorbants, appliquer jusqu'à 3 couches.
- Sur ancien vernis :**
- Se reporter au paragraphe «préparation du support» puis appliquer 2 couches de Yacht Vernis selon la porosité du bois.
- Bois grisés :**
- Dégriser avec Wood Cleaner\* puis sur support sec et propre, appliquer 3 couches de Yacht Vernis selon la porosité du bois.
- Bois huilés noircis :**
- Déshuiler avec le système Wood Oil Cleaner\* + Wood Cleaner\* puis sur support sec et propre, appliquer 2 à 3 couches de Yacht Vernis selon la porosité du bois.
- Bois à décapier :** nous consulter.
- Intérieur :**
- Bois tendres :**
- Appliquer une à deux couches de Yacht Vernis sur support préparé.
- Bois durs :**
- Appliquer 2 à 3 couches de Yacht Vernis sur support préparé.
- NB :** Toujours dépoussiérer après un ponçage ou un égrenage.

## Conseil du Pro

- Utiliser de préférence un rouleau mohair à poils courts.
- Pour combler les petites imperfections de surface :
  - Appliquer une couche de Yacht Vernis dilué. Laisser sécher.
  - Appliquer une couche de Bouche-Pores\*. Poncer légèrement après durcissement. Dépoussiérer.
  - Terminer par une couche de Yacht Vernis. Renouveler l'opération si nécessaire.
- Appliquer Yacht Vernis dans le sens du veinage du bois, croiser les passes en les égalisant.
- Fond teinté avant finition :
  - Appliquer une couche teintée de Linitop Prim\* selon préconisation (ne pas égrener).
  - Après séchage et sans égrener, terminer par 2 couches de Yacht Vernis en égrenant entre ces deux couches.
- Pour une finition optimale, arrondir les angles du bois par un égrenage manuel. Dépoussiérer.
- Insister dans les rainures et sur les abouts.
- En cas de travail au pistolet, prévoir si nécessaire un lissage pour éviter toutes coulures éventuelles et favoriser la pénétration du produit.
- En première couche, diluer avec du white spirit entre 5 et 10%, idem lors de l'application au pistolet.

## Entretien

- Rénovation usuelle :** appliquer une ou deux couches de Yacht Vernis selon l'état, après avoir procédé à un brossage ou à un égrenage.
- Rénovation tardive sur un support très abîmé :** revenir au bois nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer deux ou trois couches de Yacht Vernis selon la porosité du bois.

\* Même fabricant.

**Notre service Back Office se tient à votre disposition pour vous conseiller.**

**Nous vous invitons donc à le joindre :**  
**En Belgique : +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549**  
**En France : +33 (0)1 60 86 48 70**  
**ou à consulter notre site [www.linitop.com](http://www.linitop.com)**

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

LINITOP® est une marque :



Durieu S.A.  
 91070 BONDOUFLE - France  
 T. +33 (0)1 60 86 48 70  
 F. +33 (0)1 60 86 84 84  
 info@durieu.com  
 www.durieu.com

Durieu Coatings S.A. / N.V.  
 New Tech Center  
 Avenue Albert Einstein 2 A  
 1348 Louvain-La-Neuve  
 Belgique / België  
 T. +32 (0)10 420 090  
 F. +32 (0)10 420 099  
 info@durieucoatings.com  
 www.durieucoatings.com

0800 95 549