

Lignovit Sperrgrund

40960



Description du produit

Diluable à l'eau, couche de fond blanche en bois pour usage industriel et commercial sur la base de dispersion acrylique. La mise en couche est protégée contre les moisissures et les attaques de champignons.

Propriétés particulières

Effet d'isolation contre des ingrédients colorants du bois et résine, traitement très facile

Domaine d'application

Pour les pièces en bois de dimensions non prescrites et de dimensions limitées dans le domaine extérieur et intérieur comme p. ex. des planches profilées ou des parties de balcon. N'est pas adapté pour le contact direct avec des produits alimentaires et de fourrage. N'est pas adapté pour du bois qui est constamment en contact avec de la terre et de l'eau.

Application

Vacumat, pinceau, pistoler

Prétraitement du fond

Humidité du bois entre 12 et 15 %. Bois raboté, poncé ou brut de sciage utilisable.

Structure de peinture

Blanc plus des tons pastels : 1 x Lignovit Sperrgrund 40960

1 x Lignovit Color 53223 suiv. ou Lignovit Spritzfertig 42981 suiv. avec un ponçage léger entre deux granulation 280. Si une protection contre la moisissure (B, contrôle d'après EN 152-1), les champignons détruisant le bois (P, contrôle d'après EN 113) et l'infestation d'insectes (Iv, contrôle d'après EN 46) est souhaitée, imprégner au préalable avec Lignovit Imprägniergrund 53134 (Quantité d'application chez un contrôle de norme 200g/m², certificat de reconnaissance n° 2/05).

Température minimum de mise en œuvre et du support

Pas en dessous de + 10 °C.
Une grande humidité d'air et/ou des températures basses ralentissent le séchage. Éviter l'exposition directe au soleil (séchage trop rapide).

Stocker au frais mais à l'abri du gel.

Outils de travaux

Laver les outils de travaux avec de l'eau immédiatement après leur usage.

Diluant

Avec de l'eau en cas de besoin. Le produit est prêt à l'emploi.

Temps de séchage (Température ambiante 20 °C)	Sec à la poussière	après env. 30 minutes
	Prêt au ponçage	après env. 3 - 4 heures
	Prêt au laquage	après env. 3 - 4 heures
	Entièrement sec	après env. 12 heures

Consommation (par couche) Consommation env. 10 m²/l ou env. 100 g/m² et couche.

Conditionnement 4 litres, 20 litres

Délai de conservation Au moins 1 an in dans le récipient d'origine fermé.

Teinte Blanc 40960

Données techniques de sécurité Consulter la fiche de données de sécurité !