

mat total

peinture scènes antireflet

NOIR MAT

**MAT PROFOND
SANS ODEUR**

JANVIER 2013



Description du produit	Peinture polyvalente pour dissimuler les arrière-plans et machineries des scènes de spectacle et des plateaux de prises de vues. Antireflet pour un bon rendu des scénarios d'éclairage.
Propriétés	Séchage très rapide même à faible température. Bon couvrant. Mat profond absorbant la lumière et les éclairages directs. Accrochage sur la plupart des supports absorbants et aussi temporairement sur métaux. Peut être facilement recouvert par d'autres peintures.
Destination	Destinée aux scènes et studios, constructions temporaires ou permanentes : sols et murs en bois, ciment, résines, papiers et cartons. Parfaitement adaptée pour les salles des fêtes, théâtres, salles de spectacles, scènes extérieures temporaires et studios de prises de vues.
Caractéristiques techniques	Teinte : Noir Finition : Mate Dilution : Eau Densité : 1.29 (±0.03) Résine : Acrylique Viscosité : 40 poises ±2 Point d'éclair : Extrait sec : 56% (±1) Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140g/l (2010). Ce produit contient au max. 15g/l de COV. Conservation : 12 mois maxi en emballage non ouvert et stockage au frais. Craint le gel au stockage.
Préparation du support	Préparation sommaire suffisante pour une protection temporaire jusqu'à 3 mois. Conforme aux DTU en vigueur. Les fonds seront secs ou faiblement humides, durs et bien nettoyés, sans souillures. Pour des applications permanentes et durables, des sous couches adaptées et des préparations plus complètes sont nécessaires. Éliminer toutes peintures anciennes mal adhérentes. Un nettoyage des supports au jet haute pression est conseillé, mais il devra être suivi d'un séchage prolongé. Les fonds devront toujours être mats et poreux. Les fonds en béton trop fermés seront rabotés, ponçés ou traités chimiquement pour ouvrir les pores et permettre l'accrochage de la peinture. Les fonds non cohérents ou incertains pourront être durcis préalablement avec le DURCISSEUR SOLS Elixiss. Ce produit n'est pas adapté pour chaussée à trafic intense. Suivre les indications figurant sur l'emballage.
Application	Bien mélanger avant utilisation. S'applique en une couche généralement (si le fond est uniforme), au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Pour les sols, deux couches sont conseillées espacées de 3 heures. Il est possible de diluer légèrement la peinture avec de l'eau pour l'adapter aux conditions et aux procédés d'application. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans risque de pluie dans les 3 heures, ni d'humidité nocturne importante. Pas d'application en plein soleil.
Rendement et séchage	Rendement : 5 à 8 m ² par litre, selon la porosité et le type de support. Ce rendement est exprimé pour 1 couche. Séchage (données à 20°C et 70% HR maxi) : - Hors poussière : 15 minutes. - Pour trafic léger : 6 heures La température fait varier le temps de séchage. Nettoyage des outils : à l'eau immédiatement.
Précautions et sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.