



WATER-BASED

# OLÉOFLOOR® CLASSIC

## HUILE AVIVANTE HAUTE PERFORMANCE

<b>Description du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protège et embellit tous les ouvrages en bois d'intérieur (parquets, escaliers, plans de travail, lambris...).</li><li>• Idéal pour tous locaux devant être mis rapidement en trafic, nécessitant une maintenance simplifiée.</li></ul>								
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Huile satinée-mate à base de résines polyuréthanes modifiées.</li><li>• Formule trafic intense.</li><li>• Apporte chaleur et éclat au bois.</li><li>• Odeur agréable.</li><li>• OLÉOFLOOR® CLASSIC met en valeur le bois.</li><li>• Grand confort d'application. Séchage rapide.</li><li>• Excellente pénétration, nourrit le bois en profondeur.</li><li>• Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques, y compris ammoniacués. Protection renforcée contre l'eau.</li><li>• Ne nécessite pas de lustrage ni de matériel d'application lourd et coûteux. OLÉOFLOOR® CLASSIC peut, en 1<sup>ère</sup> couche seulement, être teinté avec un colorant universel (max. 3 %). Toujours faire un essai préalable.</li><li>• Maintenance aisée.</li></ul>								
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• S'applique sur toutes les essences utilisées habituellement dans ce genre d'ouvrage.</li><li>• Convient en rénovation sur supports bruts.</li></ul>								
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Finition</b> : Satinée-mate. <b>Liant</b> : Résines polyuréthanes modifiées. <b>Solvant</b> : Eau. <b>Densité (à +20°C)</b> : 1,03 ± 0,05. <b>Viscosité</b> : Liquide fluide. <b>Extrait sec</b> : 26 % ± 2. <b>Point d'éclair</b> : Non classé inflammable. <b>Stockage</b> : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert. <b>Conditionnements</b> : 1 l, 5 l et 20 l. <b>Teinte</b> :  Classic Avivant</p> <p><b>Séchage (données à 20°C et 50% d'hygrométrie relative) :</b></p> <table><tr><td>- Hors poussière : 30 minutes.</td><td>- Trafic normal : 24 heures.</td></tr><tr><td>- Sec au toucher : 1 à 2 heures.</td><td>- Trafic intense : 2 semaines.</td></tr><tr><td>- Égrenable : 3 à 4 heures.</td><td>- Dureté finale : 2 semaines.</td></tr><tr><td>- Recouvrable : 4 à 12 heures.</td><td></td></tr></table> <p><b>COV</b> : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) 140 g/l (2010). Ce produit contient maximum 50 g/l.</p>	- Hors poussière : 30 minutes.	- Trafic normal : 24 heures.	- Sec au toucher : 1 à 2 heures.	- Trafic intense : 2 semaines.	- Égrenable : 3 à 4 heures.	- Dureté finale : 2 semaines.	- Recouvrable : 4 à 12 heures.	
- Hors poussière : 30 minutes.	- Trafic normal : 24 heures.								
- Sec au toucher : 1 à 2 heures.	- Trafic intense : 2 semaines.								
- Égrenable : 3 à 4 heures.	- Dureté finale : 2 semaines.								
- Recouvrable : 4 à 12 heures.									
<b>Préparation du support</b>	OLÉOFLOOR® CLASSIC s'applique sur un support sec, propre, sain et préparé selon les normes en vigueur.								
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rouleau synthétique microfibre, spalter (spécial vitrification), pistolet Airless ou Airmix.</li></ul>								
<b>Recommandations avant application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.</li><li>• Mélanger soigneusement le produit. Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.</li><li>• Le bois brut doit être propre, sec, non gras. Le bois anciennement huilé doit être dégrasé avec SPACENETT®* ou un dégrasant bois.</li><li>• Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 10°C et supérieure à 25°C et dans tous les cas, se conformer aux normes/DTU en vigueur.</li><li>• Pour tous renseignements complémentaires contacter notre service technique.</li></ul>								

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer une première couche régulière et garnie d'OLÉOFLOOR® CLASSIC.</li> <li>• Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zones.</li> <li>• Laisser sécher 3 à 4 heures selon les conditions ambiantes.</li> </ul>
<b>Conseil de pro</b>	<p>Selon le résultat souhaité, on peut procéder à un léger égrenage (grains n°180 à 200) pour casser les petites aspérités du bois puis dépoussiérer minutieusement.</p> <p>Appliquer une 2ème couche fine d'OLÉOFLOOR® CLASSIC.</p>
<b>Recommandations après application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendre au minimum 24 heures avant de replacer les meubles en protégeant les pieds avec des patins.</li> <li>• Ne pas recouvrir le support huilé par des tapis ou des bâches de protection pendant 14 jours après l'application d'OLÉOFLOOR® CLASSIC.</li> </ul>
<b>Rendement</b>	<p>15 à 20 m<sup>2</sup>/l par couche.</p> <p>Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.</p>
<b>Maintenance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dépoussiérer régulièrement la surface traitée avec un balai ou un aspirateur. Procéder à un balayage humide (détergent neutre et essorage maximum du matériel).</li> <li>• Si nécessaire, enlever les traces de cire, corps gras et autres salissures qui encrassent le sol avec SOAPCLEAN®** (voir la fiche technique) ou au savon doux.</li> <li>• Pour une rénovation totale ou partielle, égrener la zone avec un abrasif fin. Dépoussiérer minutieusement puis appliquer une couche mince d'OLÉOFLOOR® CLASSIC pour retrouver l'éclat du bois et le protéger à nouveau. Les retouches locales sont possibles et dépendent du niveau de dégradation de la couche d'origine.</li> </ul> <p><u>Mise en garde</u> : Ne pas utiliser SPACENETT®** durant les 3 premières semaines qui suivent l'application d'OLÉOFLOOR® CLASSIC afin de le laisser sécher correctement.</p>
<b>Nettoyage du matériel d'application</b>	Eau, immédiatement après utilisation.
<b>Conditions de stockage</b>	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

\* Même fabricant



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.  
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

OLÉOFLOOR® CLASSIC est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.pro](http://www.owatrol.pro)