



## OWAFLUID LP

### IMPRÉGNATION DE FOND & DE FINITION

<b>Description</b>	<p>Imprégnation de fond et de finition hydrodiluable pour bardages bois, incolore. Protège le bois contre les effets de l'humidité et ralentit le processus de grisaillement naturel. Elle contient un agent protecteur « anti-bleu » du film sec.</p> <p>Imprégnation nourrissante, très riche en huiles naturelles de lin et de poisson. Possibilités d'obtenir une finition filmogène.</p> <p>Imprégnation non teintée.</p>
<b>Destination</b>	<p>Idéale pour bardages, façades en bois et cabanes forestières : Épicéa, Sapin, Mélèze, Pin Douglas.</p> <p>Le bois doit être imprégnable et bien ouvert.</p> <p>Exclusivement pour des applications verticales.</p>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Liant :</b> Alkyde longue en huiles de très haute qualité - riches en Lin et Poisson</p> <p><b>Densité (20°C) :</b> 1.00 ± 0.05</p> <p><b>Extrait sec :</b> 56 ± 1 % en poids</p> <p><b>Degré de Brillance :</b> Satiné</p> <p><b>Teneur en COV (UE) :</b> &lt; 30 g/L</p> <p><b>Conservation :</b> 20°C en emballage d'origine bien fermé 12 mois</p> <p><b>Rendement théorique :</b> Bois poncé ou brossé 10 m<sup>2</sup>/L par couche, bois brut de sciage 7 m<sup>2</sup>/L par couche.</p> <p>Les données sont valables pour l'incolore. Ces caractéristiques peuvent diverger en fonction de la teinte.</p> <p>Peut-être teintée par ajout de concentrés OWAMIX LP, à hauteur de 20% maximum. OWAMIX LP existe en teintes bois : 281 chêne clair, 282 teck, 283 noyer, 286 chêne moyen, 289 wengé et 298 merisier.</p> <p>OWAMIX LP existe également en teinte grise pour obtenir un pré-grisaillement : +/- NCS S 3000-N et NCS S 4500-N..</p>
<b>Préparation du support</b>	<p>Le bois doit être exempt de graisse, poches de résine, cire et poussière.</p> <p>Le bois doit être ouvert, et doit être poncé avec un abrasif de grain inférieur à 120.</p> <p>Humidité maximale 15%.</p>
<b>Application</b>	<p>Bien remuer avant utilisation.</p> <p>Appliquer 2 couches « mouillé sur mouillé », à la brosse, sans dilution, espacées de 20 minutes sans dépasser 30 minutes.</p> <p>Protéger de la pluie pendant 24 h après application</p> <p>Laisser sécher la 2ème couche 72 à 96 heures (20°C/50%HR).</p> <p>Appliquer la 3ème couche moins garnie.</p> <p>Dilution avec eau si absolument nécessaire, maximum 5% dans le cadre d'applications par pulvérisation (pistolet pneumatique, airless...).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pistolet à gravité : régler la viscosité si besoin (0 à 5% d'eau) Buse 1,5-1,8 mm 3 bars</li><li>• Airless ou Airmix : régler la viscosité si besoin (0 à 5 % d'eau)</li><li>• Pulvérisateur automatique - machine à brosser : régler la viscosité si besoin (0-5 % d'eau).</li></ul> <p>Température de mise en œuvre : minimum 10°C, maximum 30°C, 50% HR.</p> <p>Ne jamais appliquer à température inférieure au point de rosée.</p>

<b>Rincage</b>	Eau + détergent
<b>Séchage</b>	Séchage très long du fait de la nature des huiles. Le film peut rester collant durant plusieurs semaines. Attendre une semaine avant empilement des pièces, et apposer un intercalaire entre chaque pièce. Sec au toucher : Supérieur à 7 jours.
<b>Maintenance-rénovation</b>	Le bois ne doit être rénové qu'avec le même produit. Veiller à appliquer une maintenance régulière afin d'assurer l'efficacité du système
<b>Stockage</b>	Stocker le produit à l'abri des variations de température et du gel, dans son emballage d'origine hermétiquement clos.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
<b>Date d'édition</b>	Juin 2017

Agent exclusif pour la Suisse :



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux - Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: [info@stemmersa.ch](mailto:info@stemmersa.ch) - [www.stemmersa.ch](http://www.stemmersa.ch)

Owatrol Original est une marque

**Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)