




REACTIV LEAF COPPER

REVÊTEMENT ASPECT CUIVRE

Description	Ce revêtement Cuivre est applicable sur supports correctement préparés. Ce produit donne un aspect Cuivre et permet, avec l'application combinée de COPPER SPIRIT, d'obtenir des effets décoratifs de Vert de Gris naturels. Sans odeur.
Destination	REACTIV LEAF COPPER s'applique sur tous supports correctement préparés, sains, propres et secs. Elle n'est pas nécessaire sur supports Cuivre car le COPPER SPIRIT oxyde directement le CUIVRE. Sur supports à adhérence difficile (plastique, verre, céramique, inox, métaux non ferreux,...) l'application préalable de la sous-couche ABSOLUTE PRIMER est nécessaire. Sur supports sensibles aux acides (certains plastiques, bois tanniques tels que Chêne, Châtaignier,...) l'application préalable du BLOCKING PRIMER est nécessaire.
Caractéristiques techniques	Aspect : Revêtement décoratif réactif Cuivre Nature : A base de pigments spécifiques Densité : 1,13 ± 0,03 Extrait Sec : 28 ± 3% COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 200 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum : 50 g/L COV. Rendement : 5 m ² /L environ suivant la porosité du support et l'effet décoratif désiré. Nettoyage : Eau savonneuse dès la fin de l'application. Stockage : Maximum 1 an à l'abri du gel et des températures élevées.
Application	Bien agiter avant emploi. Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Appliquer une couche de REACTIV LEAF COPPER à l'aide une brosse ou d'un rouleau (poil moyen) afin de couvrir le support sain, sec et propre, et correctement préparé (voir ci-dessus).  Attendre 6 heures avant de d'appliquer une seconde couche de REACTIV LEAF COPPER, puis, après 5 minutes, pulvériser le COPPER SPIRIT afin d'activer le REACTIV LEAF COPPER encore mouillé et créer votre décor de Vert de Gris naturel. Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles.
Conseil déco	Une application à la brosse par tamponnage du REACTIV LEAF COPPER permet de créer un effet final de Vert de Gris très naturel (voir vidéo). Il est possible de corriger son décor après séchage complet en réappliquant localement du REACTIV LEAF COPPER et /ou du COPPER SPIRIT selon méthode ci-dessus.
Sécurité	Se reporter à la FDS et au texte ci-dessus. Conforme à la législation en vigueur.
Date d'édition	Juillet 2017

Rendement	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage du matériel
± 5 m ² /L	Brosse / rouleau poils moyens	Entre +5°C et +25°C	Minimum 6 heures	EAU

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).