







EXTÉRIEUR



PCD 91

PRODUIT DE COUPE POUR BOIS TRAITÉS EN AUTOCLAVE

Description du produit	<ul style="list-style-type: none"> • Grand pouvoir mouillant. Excellente imprégnation de la partie coupée. • Non filmogène. • Prêt à l'emploi. • Produit en phase aqueuse. • Mise en œuvre aisée.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • PCD 91 est un produit de protection des abouts des bois traités en autoclave (en classes 3 et 4) au niveau des coupes et des retouches effectuées pendant leur mise en œuvre en atelier et sur chantiers avant tout produit de protection ultérieur. Il contient un agent de protection du film sec antifongique. • Il protège contre le pourrissement, les insectes, les mousses même en environnement confiné et humide.
Destinations	<p>Sur tous les bois traités en autoclave.</p>
Caractéristiques	<p>Classification : Famille 1 classe 7b2 selon norme NFT36-005. Aspect : Liquide. Liant : Résines acryliques. Densité à 20°C : 1.01 ± 0.1. Extrait sec : 7% ± 1. Viscosité à 20°C : 97" ± 5. pH : 8 ± 0.5. Conditionnements : 1 litre - 2,5 litres et 10 litres. Stockage : 1 an minimum en emballage hermétique d'origine non entamé. Point d'éclair : > 100°C. COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 25 g/l. Teintes :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> Vert Autoclave</div> <div style="text-align: center;"> Marron</div> <div style="text-align: center;"> Brun</div> <div style="text-align: center;"> Kaki</div> </div>
Subjectile	<p>Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.</p>
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Petites retouches locales : <ul style="list-style-type: none"> - Appliquer en badigeonnage une couche généreuse de PCD 91 sur les parties concernées. - Essuyage des coulures si besoin. • Pour de grandes coupes : <ul style="list-style-type: none"> - Possibilité d'effectuer un trempage de la zone concernée pendant 5 minutes. - Laisser le produit s'égoutter.
Matériel d'application	<p>Brosse, rouleau, pulvérisation ou au trempé.</p>
Dilution	<p>Ne pas diluer.</p>
Rendement	<p>5 à 7 m²/litre. Le rendement pratique varie en fonction du type d'utilisation, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.</p>

Séchage et recouvrement

Séchage : 48 heures à 22°C. Il est important de respecter ce temps de séchage afin de permettre aux substances actives de se fixer au bois.

Recouvrement : Le PCD 91 est un produit de préservation. Il ne remplace en aucun cas un produit de finition.

- Après séchage de 48 heures, il est recommandé de protéger l'ensemble du support en bois traité autoclave par du SEASONITE®* afin de limiter le grisaillement, réduire les risques de fendillement et de déformation du bois par suite d'une exposition brutale au soleil, à la pluie ou au gel.
- PCD 91 est compatible, après préparation au SEASONITE®*, avec tous les produits de protection OWATROL/DURIEU. Compatible aussi avec tout autre produit mono ou bicomposant de finition.

Nettoyage du matériel d'application

Nettoyer les outils à l'eau.

Stockage

Durée de conservation : Minimum 3 ans en emballage clos, non entamé.
Conserver dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Date d'édition

Octobre 2014

* Même fabricant



Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

10/14 - RCS Tours 331 998 484

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

PCD 91 est une marque



DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
Boucle Odon Godart 8 - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.pro

