


## Pullex Aqua-Imprägnierung (Fond d'imprégnation)

### 51320 suiv.



#### Description de produit

Imprégnation pour bois à l'extérieur, diluable à l'eau, à base de dispersions spéciales alchidiques/acryliques, pour le particulier et le peintre professionnel.

#### Propriétés spéciales

Selon ÖNORM B 3802-2 et DIN 68800-3, les agents utilisés protègent contre le bleuissement (contrôle selon EN 152-1), les moisissures détruisant le bois (contrôle selon EN 113) et a une action préventive contre les attaques d'insectes et (contrôle selon EN 46). Quantité appliquée pour le contrôle standardisé env. 200 g/m<sup>2</sup> (Certificat d'homologation n° 10/91).

#### Agents (B, P, Iv)

0,81 % 3-Jod-2-propynylbutylcarbamate  
0,05 % Permethrin

#### Domaines d'utilisation

Fenêtres, portes, revêtements en bois, auvents, balcons, charpentes du toit etc. dans le group de risque (group d'utilisation) 3.

#### Application

Au pinceau (pinceau acrylique), par bref trempage et par couler; **pas au pistolet!**

#### Préparation du support

Parce-qu'il est difficile d'appliquer une quantité suffisante sur les âretes vives, il est absolument nécessaire de les arrondir avant l'application.

#### Couche de fond

1 x Pullex Aqua-Imprägnierung coloré 51320

Après env. 4 heures de séchage poncer avec grain 280 (indispensable pour fenêtres, à conseiller pour revêtements en bois etc.).

**Sans couche de finition le produit n'est pas résistant aux intempéries!**

#### Couche de finition

**Eléments en bois de dimensions stables** (fenêtres/portes)

2 – 3 x Pullex Aqua-DSL 53501 (Finition-lasure satinée) colorée, au pinceau (consulter la fiche technique)

**Eléments en bois de dimensions non stables** (revêtements en bois, balcons etc.)

2 x Pullex Aqua-Plus 53101 colorée (consulter la fiche technique).

#### Entretien et renouvellement

Consulter nos "Conseils pour l'entretien et le renouvellement des fenêtres et portes d'entrée en bois" et la fiche technique de Pullex Aqua-Plus 53101 ff.

<b>Diluant</b>	Eau ; le produit est prêt à l'application.			
<b>Température minimum de mise en œuvre et du support</b>	+ 10° C L'humidité atmosphérique élevée et/ou les températures basses ralentent le séchage.			
<b>Consommation</b> (par couche)	8 – 12 m <sup>2</sup> /l			
<b>Temps de séchage</b> (température d'ambiance 20° C)	Recouvrables après env. 4 heures			
<b>Outils</b>	Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Éliminer les restes secs de peinture avec le décapant ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.			
<b>Conditionnement</b>	750 ml, 2,5 l En outre pour 51320: 10 l, 18 l, 120 l En outre pour 51373: 10 l			
<b>Stockage</b>	Au frais, mais à l'abri du gel			
<b>Délai de conservation</b>	Au moins 3 ans en récipients originaux, pas ouverts			
<b>Teintes</b>	Incolore	51320	Noyer	51367
	Mélèze	51361	Palissandre	51368
	Pin	51362	Ebène	51369
	Teck	51363	Brun foncé	51370
	Acajou	51366	Châtaignier	51371
			Brun	51372
	Pullex Aqua-Imprägnierung W30 51373 pour réaliser teintes sur demande avec le système de couleur ADLER Color.			
	Toutes les teintes sont miscibles entre elles.			
<b>Données techniques de sécurité</b>	Respecter les Directives pour l'utilisation des produits de protection du bois et consulter la Fiche des données de sécurité!			
	Les produits pour la protection du bois contiennent des agents biocides que protègent contre les champignons prédateurs du bois et/ou les insectes. Pour cette raison, ils sont à utiliser seulement quand ils sont prescrits ou dans des cas nécessaires. Ne pas utiliser pour grandes surfaces à l'intérieur, en aucun cas dans des locaux d'habitation. Ne doit pas être utilisé pour le traitement de locaux, dans lesquels sont obtenus, produits, stockés ou vendus des denrées alimentaires ou des fourrages.			
	Le produit n'est pas approprié pour bois utilisé dans les ruches ou dans les sauna et même pas pour bois en contact permanent avec de la terre et/ou d'eau.			