


Pullex Aqua-Plus

53101 et suiv.



Description du produit

Finition transparente pour bois, diluable à l'eau, à base de résines acryliques/alkydiques, pour le particuliers et le peintre professionnel. Des pigments micronisés spéciaux garantissent une excellente protection contre les rayons UV.

Propriétés particulières

Le revêtement est protégé contre le bluissement et l'envahissement des moisissures.

Domaines d'utilisation

Éléments en bois de dimensions non stables à l'extérieur, comme maisons en bois, auvents, revêtements en bois, balcons, clôtures etc. Approprié aussi pour l'application de renouvellement sur finitions à base de solvants.

Application

Au pinceau (pinceau acrylique, souple), **ne pas appliquer au pistolet !**

Couche de fond

1 x Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff coloré (Fond d'imprégnation) – consulter la fiche technique - pour protéger le bois du bluissement, des champignons prédateurs du bois et des insectes, pour égaliser les différentes capacités d'absorption du bois et pour améliorer la stabilisation des fibres du bois. En ajoutant au Fond d'imprégnation Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff incolore env. 20 % de la Finition Pullex Aqua-Plus 53101 ff dans la teinte de la couche suivante, on obtient une protection ultérieure aux rayons UV et en plus, l'aspect naturel du bois est souligné. Temps de séchage env. 4 heures.

Couche de finition

2 x Pullex Aqua-Plus (Finition) colorée et non diluée. Temps de séchage intermédiaire: env. 8 heures

La couleur naturelle du bois influe sur la teinte finale. Seulement 2 couches de Finition Aquawood colorée garantissent une très bonne résistance aux intempéries. Les teintes moyennes donnent la meilleure résistance aux intempéries; en cas d'exposition extrême aux intempéries; il faut éviter choisir les teintes trop claires ou trop foncées.

Couche d'entretien

Éliminer des surfaces encore intactes la poussière et les souillures et appliquer au pinceau 1 – 2 x Pullex Aqua-Plus 53101 ff dans une teintes plus claire.

Couche de renouvellement

Enlever du bois rongé avec une brosse de laiton les restes secs de peintures que s'écaillent, la poussière et les souillures. Continuer comme indiqué pour l'application sur bois neuf.

Diluant	Eau; le produit est livré prêt à l'application au pinceau
Température minimum de mise en œuvre et du support	+ 10° C L'humidité atmosphérique élevée et/ou les températures basses retardent le séchage. Eviter le contact direct avec les rayons solaires pendant le travail.
Temps de séchage (température ambiante 20°C)	Recouvrable au pinceau après env. 8 heures
Outils	Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Eliminer les restes secs de peinture avec le Décapant-ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.
Consommation	8 - 10 m ² /l par couche
Conditionnement	750 ml, 2,5 l, 10 l
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel
Délai de conservation	3 ans en récipients originaux, pas ouverts
Teintes	53102 saule/Weide 53104 pin/Kiefer 53111 palissandre/Palisander 53115 châtaigne/Kastanie 53103 chêne/Eiche 53105 mélèze/Lärche 53110 noyer/Nuss
	Toutes les teintes sont miscibles entre elles. En plus les teintes de base Incolore/farblos W30 53101 et W20 53113 pour teinter, conformément au nuancier ADLER edition21 Living Wood.
	Le teinte finale se compose de la teinte de la Finition, de la quantité appliquée et de la teinte propre du bois. Nous conseillons effectuer un échantillon sur le bois original.
Données techniques de sécurité!	Consulter la Fiche des données de sécurité.