


Pullex Teaköl

50524 suiv.



Description du produit

Huile prêt à l'emploi, destiné au traitement des bois feuillus et exotiques. Présente un bon pouvoir de pénétration, un excellent soulèvement et de l'aspect naturel du bois, une bonne capacité hydrofuge. Ne contient pas d'agent actif.

Domaines d'utilisation

Pour le traitement préliminaire et l'entretien des meubles de jardin huilés et pour le bois dans les ameublements intérieurs (par ex. les salles de bains).

Préparation du support

Pour des surfaces exigeantes, nous conseillons un ponçage du bois grain 180.

Viscosité à la fabrication

11 – 13 s selon DIN 53211 (godet 4 mm, 20 °C).

Mode d'emploi

Essuyer, on obtient de très bon résultats en ponçant avec de la toile émeri.
Appliquer 1 – 2 x à selon du pouvoir absorbant du support

Consommation

Env. 30 m²/ l par couche, estomper finement

Dilution

Mode d'emploi: sans diluer
Adlerol 80301 pour le nettoyage des outils de travail

Temps de séchage jusqu'au traitement ultérieur (à température ambiante 20 °C)

Environ 6 heures

Ponçage intermédiaire

Si nécessaire, avec grain 280

Entretien

Il n'est pas possible d'empêcher durablement un grisaillement sous l'effet de l'eau et des rayons UV.
En cas de besoin, il faut procéder à un nettoyage et dégrisaillement avec ADLER Holzentgrauer 90348 (consulter fiche technique). Après effectuer un nouvel huilage des surfaces.

Conditionnements

250 ml, 1 l

Teintes

Teck (Teak)	50524
Incolore (farblos)	50525

11-10 (remplace 11-09) ZKL 4419

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.

Délai de conservation

Au moins 3 ans dans les récipients originaux pas ouverts.

Nous conseillons de transvaser le contenu des conditionnements ouverts dans des récipients plus petits afin d'éviter l'épaississement du produit/formation d'un film en surface.

Indications de sécurité

Les chiffons imbibés de l'huile séchant comportent le risque de l'auto-inflammation!

Etendre les chiffons imbibés et les faire sécher; il est nécessaire conserver les chiffons dans des récipients de métal fermés ou sous l'eau.

A cause du danger de l'auto-inflammation il est interdit d'appliquer ce produit dans les cabines de pistelage souillées de poussière nitrocellulosique.

Consulter le Fiche des données de sécurité!