

RUSTOL-PRIMER AP.60

PRIMAIRE ET FINITION ANTIROUILLE MATE TOUS SUPPORTS

Description du produit

RUSTOL-PRIMER AP.60 est à la fois un primaire et une finition mate tous supports à base de RUSTOL-OWATROL®* qui stoppe et stabilise la rouille durablement. Il s'applique sur différents supports : métal, bois, PVC...

Propriétés

- Assure une protection antirouille renforcée et décorative.
- S'applique directement sur la rouille et sur métaux peu oxydés.
- Protection UV renforcée. Film souple non cassant.
- Résiste aux températures jusqu'à +175°C.
- En tant que primaire, peut être recouvert par des peintures à liant gras/glycérophtaliques/alkydes-uréthanes, alkydes monocomposant.
- Prêt à l'emploi.
- Le coloris blanc peut être teinté avec un colorant universel (nous consulter).

Destinations

- Tous supports :
 - Bois, PVC, carrelage, fibrociment...
 - Métaux ferreux et non ferreux : galva, alu, zinc...
- Extérieur : grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses...
- Intérieur : portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries...

Caractéristiques techniques

Finition : Mate/satinée.

Liant : Résines alkydes.

Solvant : Solvant.

Densité (à + 20°C) : 1,200 ± 0,05.

Viscosité : Peinture semi-fluide.


Extrait sec : 66 % ± 5.

Point d'éclair : > 60°C.

Stockage : 2 ans minimum en emballage hermétique d'origine fermé.

Conditionnements : 0,5 l, 1 l, 2,5 l et 20 l.

Teintes : Existe en 4 teintes miscibles entre elles.



Séchage : 6 à 8 heures selon la température ambiante, l'humidité relative de l'air et la teinte.

Recouvrable en 24/48 heures (température +20°C, hygrométrie relative 50 %).

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) 500 g/l (2010). Ce produit contient maximum 430 g/l.

Préparation du support

- Le support doit être préparé, propre, sec et non gras. Respecter les règles DTU en vigueur.
- Sur surfaces peu/fortement oxydées et/ou anciennement peintes, éliminer au préalable les parties non adhérentes de rouille ou de peinture.

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau.
- Pistolet.

Conseils de bonne application

- Bien remuer avant et pendant la mise en œuvre pour maintenir les pigments en suspension.
- Ne pas diluer.
- En cas d'application au pistolet et suivant le type de buse utilisé, additionner de 5 à 20 % de RUSTOL-OWATROL®* au RUSTOL-PRIMER AP.60 pour l'amener à la viscosité souhaitée.
- Appliquer entre + 5°C et + 35°C. Ne pas appliquer sur un support très chaud.
- Lors d'une application sur bois, l'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18 % selon DTU en vigueur.

Application

S'applique en une couche en tant que primaire. En finition une à deux couches. Bien laisser sécher entre les couches.

Surfaces neuves : appliquer directement 1 à 2 couches de RUSTOL-PRIMER AP.60.

Surfaces peu oxydées : brossage métallique léger suivi de 1 à 2 couches de RUSTOL-PRIMER AP.60.

Surfaces fortement oxydées : procéder comme ci-dessus mais additionner de 5 à 20 % de RUSTOL-OWATROL®* au RUSTOL-PRIMER AP.60 en première couche.

Surfaces anciennement peintes et oxydées : il est recommandé d'appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL®* pur avant la première couche de RUSTOL-PRIMER AP.60.

Surfaces métalliques non ferreuses : bloque toutes les corrosions (zinc, alu, cuivre...).

Sur zinc et acier galvanisé ne nécessite pas de dérochage. Application voir «Surfaces neuves».

Surfaces en bois : nous consulter selon essence et état du support.

Rendement

- 16 m²/l par couche.

Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.

Nettoyage du matériel d'application

White-spirit.

Conditions de stockage

Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

RUSTOL-PRIMER AP.60 est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com