

But et domaine d'emploi

Tiefgrund-L est un fond adhérent et pénétrant à base de résine synthétique dissoute dans des solvants. Il se caractérise par son pouvoir élevé de pénétration. Tiefgrund-L est recommandé sur des subjectiles à capillaires fins (par exemple des anciennes peintures minérales ou à la chaux, bien adhérentes). Outre une bonne solidification du subjectile, il se forme un pont d'accrochage destiné aux couches suivantes.

L'application d'une quantité suffisante du produit sature la capacité d'absorption du subjectile, et les couches suivantes peuvent alors être appliquées sans reprises ni nuances. Tiefgrund-L assure en outre une liaison des éventuels sels solubles dans l'eau ou d'autres composants indésirables qui n'influent donc pas sur la couche suivante. En présence d'un support fortement absorbant, il est recommandé d'appliquer une deuxième couche, mouillée sur mouillé. Avant la couche suivante, il convient de contrôler que le subjectile traité s'est suffisamment consolidé. Si la consolidation est trop faible, il est nécessaire d'effectuer un nouveau traitement avec le Tiefgrund-L. Le produit n'influe que d'une manière négligeable sur la diffusion de la vapeur d'eau.

Forme à la livraison

Emballage: 1 / 5 / 20 ltr.
incolore

Paramètres physique	Densité	(g/cm ³)	=	0.8
	Corps solide	(M-%)	=	20.0
	Aspect/couleur		=	clair/incolore
	Point d'inflammation	(°C)	=	27

Climat de traitement

Au dessus de +5°C température du support et en dessous de 80% de l'humidité relative de l'air

Consommation

Env. 200 ml/m² par couche. La consommation sera dépendante de la texture du support ainsi que de la méthode d'application.

Aucun engagement ne pourra être pris concernant la valeur indicative, étant donné que chaque support présente des caractéristiques différentes qui influenceront la consommation. Pour un aperçu exacte de la consommation, prévoir un test sur l'objet en question.

Dilution

Sangajol (max. 20%)

Méthode d'application

asperger (outil à basse pression) ou appliquer à la brosse

Support

La compatibilité du support devra être avérée et testée avant toute rénovation (norme SIA 257 travaux de peinture, de glaci et de tapisserie, ou BFS fiche technique N°20).

Pour la compatibilité avec des épaississants il faudra clarifier ce sujet avec le fabricant d'épaississants.

Mode d'application

1. Couche: dilué (env. 0-20% / Sangajol) en 1-2 opérations bien chargé, mouillé dans mouillé

Séchage

Recouvrable/repeindre: après env. 12 h

Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative de l'air.

Stabilité au stockage, résistance au gel

12 mois dans des emballages originaux bien fermé. Eviter de stocker à des température de +30°C ou en dessous de +5°C. Pour cette raison il faudra protéger les bidons du rayonnement solaire et du gel. Stocker les restes de matériaux conformément à la loi dans des récipients plus petits afin de réduire le volume d'air.

Mesures de protection

Respecter les directives habituelles d'hygiène et de travail. Pour toutes informations complémentaires: consulter la fiche des données de sécurité (FDA). Pour le stockage et le traitement s'en tenir aux prescriptions de la CNA et de l'OFIAMT sur les peintures

inflammables.

Prescript. transport

Aucune

Directives DecoPaint

Ce produit est classifié dans la catégorie A/h PS: 750 g/l (2010).
Ce produit contient 666 g/l COV

COV-CH (Suisse)

Contenance solvants: 88%

Elimination

Remettre les restes et le matériau périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. CE-code déchet: N° 08 01 11

Date d'émission

18.04.2016 / T / J.D.

Les indications sur cette fiche technique sur les propriétés techniques et modes d'applications des produits énoncés sont communiqués d'après notre savoir faire et selon notre développement ainsi que notre expérience pratique. A cause des multiples possibilités d'application il nous est impossible de toutes les énoncées. En cas de doute notre service technique ainsi que nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition. Nous n'avons pas de connaissances concernant un mélange avec des produits de la concurrence, en d'autres termes pour une application combinée. Dans ces cas précis un droit à une garantie est exclu. Nous nous réservons tout droit de décisions de changements techniques des produits ainsi que pour la forme des emballages. Sont valables nos conditions générales de vente.

Les conditions générales de vente et de livraison font également partie intégrante de ce document. Cette fiche technique est constamment mise à jour. En cas de doute, notre service de vente vous transmettra les indications nécessaires sur la validité du document en votre possession.