


ADLER V-Fugensiegel (scellement des joints en V)

55630 et suiv.



Description du produit

Produit de scellement des joints élastique, riche en extrait sec, diluable à l'eau, à base de dispersions acryliques.

Particularités

Recouvrable rapidement. Bonne transparence. Excellente résistance à l'eau.

Domaines d'utilisation

Vitrification du bois de bout pour fenêtres, volets et portes (croisillons et joints en V).

Méthode d'application

Remplir le joint en V grâce à l'embout de précision, égaliser si nécessaire.

Couche de fond

transparente :

1x Aquawood TIG U 57600 et suiv. ou Aquawood TIG E 57700 et suiv. (imprégnation par trempage)

Séchage intermédiaire env. 4 heures

1x Aquawood Intermedio 53613

Séchage intermédiaire env. 2 heures

Ponçage intermédiaire, granulation 220-240

1x ADLER V-Fugensiegel (scellement des joints en V) 55630 et suiv.

Séchage intermédiaire 1 heure

Aquawood DSL Spritzqualität 51751 et suiv. (consulter la fiche technique)

opaque :

1x Aquawood TIG Weiß/blanc 51253 (imprégnation par trempage)

Séchage intermédiaire env. 4 heures

1x Aquawood Intermedio 53613

Séchage intermédiaire env. 2 heures

Ponçage intermédiaire, granulation 220-240

1x ADLER V-Fugensiegel 55630 et suiv. (scellement des joints en V)

Séchage intermédiaire 1 heure

ADLER Acryl-Spritzlack 43207 et suiv. (consulter la fiche technique)

Remarque :

À appliquer également sur ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 (couche isolante acrylique) si ce produit est utilisé au lieu d'Aquawood Intermedio 53613.

Suite	ADLER V-Fugensiegel (scellement des joints en V) 55630 et suiv.
Dilution	À utiliser non dilué
Temps de séchage (température ambiante 20°C) :	Déjà recouvrable après env. 1 heure
Température de traitement et température de la surface à traiter	Pas moins de +10°C Une humidité de l'air élevée et/ou des températures basses ralentissent le séchage.
Outils	Nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après utilisation. Éliminer les restes secs de peinture avec ADLER Aqua-Cleaner 80080 ou avec le décapant ADLER Abbeizer 95125.
Conditionnement	Bouteille en plastique de 250 ml
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel
Durée de conservation	1 an dans les récipients originaux scellés.
Teintes	Transparent 55630 Weiß (blanc) 55631
Consignes de sécurité	Veillez respecter la fiche de données de sécurité !
Indications complémentaires	Veillez respecter les directives de travail pour le vernissage au pistolet des fenêtres en bois .