

COLLE EN PÂTE

CX-04

Colbaix

FIBERCOLLE

Colle hautes performances spéciale toile de verre



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



SUPPORTS

Plâtre, plaques et carreaux de plâtre imprimés
Enduits imprimés. Fonds absorbants imprimés
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents.

QUALITÉS

Colle en pâte prête à l'emploi. Traitement anti-moisissures inclus
Excellent tack. Haut pouvoir adhésif
Ne tâche pas
Facile à étaler
Facile à broser
Transparente au séchage
Colle sans odeur, blanche, onctueuse et thixotrope
Sans dilution
Conservation: 6 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

Ce produit contient 4g/l COV max.



Palette de 33 seaux
de 17kg.



Palette de 120 seaux
de 5kg.



Palette de 44 cartons
de 12 x 750 ml.



Préparation

Prête à l'emploi. Ne pas diluer.



Consommation

150 – 250 g/m²



9.0 – 10



Applicable au rouleau ou à la
brosse.



Nettoyage des outils

A l'eau



Classement au feu

A2 – s1 – d0



Temps ouvert

1H 30' sur plâtre



Temps de rectification

20 à 30 minutes sur plâtre



Produit à l'eau

99.

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 03/2015. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

BAIXENS-FRANCE | 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS | T. 08.00.90.14.37 - F. 08.00.90.20.52 — www.baixens.com | info@baixens.com