

HERMAFLOOR PUR 1102

FINITION POLYURETHANE MONOCOMPOSANT, BRILLANT ET INCOLORE

SOMMAIRE GLOBAL

- ❑ Système PU en phase solvant
- ❑ Revêtement résistant aux UV
- ❑ Nettoyage facile
- ❑ Intérieur / extérieur

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Description

HERMAFLOOR PUR 1102 est un revêtement monocomposant à base de polyuréthane aliphatique en phase solvant.

Base chimique : polyurethane modifié.

Usage

Finition pour sols autolissant HERMAFLOOR PUR 1104 recouvert de paillettes.

Emballage

Unités préemballées de 5 kg.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Température d'application:	+15°C à +30°C
Temps de durcissement:	± 24 heures (23°C, 50% HR)
Densité :	± 1 g/cm ³
Consistance:	Viscosité moyenne
Durcissement total:	7 jours
Dureté Shore A :	95
Elongation :	170% (DIN 53504)
Contrainte de rupture :	18,8 N/mm ² (DIN 53504)
Résistance de la déchirure :	61 N/mm (DIN 53515)
Perméabilité à la vapeur d'eau :	µ 6000

Important:

Le HERMAFLOOR PUR 1102 doit être appliqué maximum 48 heures après application de l'autolissant HERMAFLOOR PUR 1104.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Préparation de la surface

La surface de l'autolissant HERMAFLOOR PUR à recouvrir doit être propre et sèche, sans poussière ou autres particules.

Application

Une fois mélangé, HERMAFLOOR PUR 1102 s'applique au rouleau ou à la brosse.

Ne pas diluer avec de l'eau ou des solvants !

Consommation

Sur autolissant HERMAFLOOR PUR 1104 : ±150 g/m².

Ces consommations se basent sur une application pratique à l'aide d'un rouleau laqueur sur un support lisse non poreux dans des conditions optimales.

Nettoyage

Nettoyez immédiatement les outils après l'application avec solvant adéquat.

STOCKAGE

Température de stockage recommandée : entre +5°C et +30°C.

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Avant l'application, prière de stocker le produit entre 15°C et 25°C.

CONSERVATION

Dans l'emballage original non ouvert : 6 mois.

PRECAUTIONS DE SECURITE ET DE SANTE

Les fiches du produit et de sécurité doivent avoir été lues et être comprises.

SERVICE TECHNIQUE

Revmat PIB Sàrl : +41 22 994 35 39.

The logo for REVMAT, featuring the brand name in white, bold, uppercase letters centered within a red shield-shaped background.

GARANTIE

Le RPM Belgium Group garantit que tous les produits sont exempts de défauts et s'engagent à remplacer tous produits prouvés être défectueux mais nous ne pouvons pas garantir des différences éventuelles de couleurs.

Les informations et recommandations contenues dans cette fiche sont supposées être précises et fiables.