

HERMAFLOOR PUR 1104

FINITION POLYURETHANE MONOCOMPOSANT, SATINEE ET COLOREE

SOMMAIRE GLOBAL

- ❑ Système PU en phase solvant
- ❑ Revêtement résistant aux UV
- ❑ Nettoyage facile
- ❑ Intérieur / extérieur

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Description

HERMAFLOOR PUR 1104 est un revêtement monocomposant à base de polyuréthane aliphatique en phase solvant.

Base chimique: polyurethane modifié.

Usage

Finition pour sols.

Emballage

Unités préemballées de 6 kg.

Teintes normalisées :

RAL 7032 - 7035

INFORMATIONS TECHNIQUES

Température d'application:	+15°C à +30°C
Temps de durcissement:	± 24 heures (23°C, 50% HR)
Densité :	± 1,4 g/cm ³
Consistance:	Viscosité moyenne
Durcissement total:	7 jours
Dureté Shore D :	65
Elongation :	170% (DIN 53504)
Contrainte de rupture :	18,8 N/mm ² (DIN 53504)
Résistance de la déchirure :	61 N/mm (DIN 53515)
Perméabilité à la vapeur d'eau :	µ 6000

Important:

Le Revafloor PUR 1104 doit être appliqué maximum 48 heures après application du REVAFLOOR 162.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Préparation de la surface

La surface de l'autolissant HERMAFLOOR PUR à recouvrir doit être propre et sèche. Les anciens revêtements doivent être poncés.

Sur béton : Le support doit être sec, propre, ~~so~~id sans poussière ou autres particules. Traitez au préalable le support avec REVAFLOOR 162 et saupoudrer ± 300 gr. de quartz sec (0,1-0,3 mm) sur la couche primaire.

Application

Une fois mélangé, HERMAFLOOR PUR 1104 s'applique au rouleau ou à la brosse.

Ne pas diluer avec de l'eau ou des solvants !

Consommation

Sur primaire époxy :

Min. 2 couches, 300-500 g/m² par couche. Une épaisseur totale de 1 mm min. doit être garantie.

Nettoyage

Nettoyez immédiatement les outils après l'application avec solvant adéquat.

STOCKAGE

Température de stockage recommandée : entre +5°C et +30°C.

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Avant l'application, prière de stocker le produit à 15°C et 25°C.

CONSERVATION

Dans l'emballage original non ouvert : 6 mois.

PRECAUTIONS DE SECURITE ET DE SANTE

Les fiches du produit et de sécurité doivent avoir été lues et être comprises.

SERVICE TECHNIQUE

Revmat PIB Sàrl : +41 22 994 35 39

GARANTIE

Le RPM Belgium Group garantit que tous les produits sont exempts de défauts et s'engagent à remplacer tous produits prouvés être défectueux mais nous ne pouvons pas garantir des différences éventuelles de couleurs.

Les informations et recommandations contenues dans cette fiche sont supposées être précises et fiables.