

Glasstrip Original Super UV

Description générale

Caractéristiques	Film de protection liquide transparent pour l'intérieur et pour les fenêtres extérieures protégées, diluable à l'eau, avec filtre UV renforcé. Une fois sec, le film se retire facilement, sans trace.
Domaines d'application	Pour la protection temporaire de longue durée des fenêtres PVC, bois et bois métal. Applicable sur tous types de peintures à un ou deux composants diluable à solvant ou à l'eau. Ne pas utiliser sur des supports poreux ou du bois nu. Pour les fenêtres extérieures exposées aux intempéries, appliquer une couche de Top Coat 1090 en finition.
Résistance	Résiste aux UV, à la peinture diluable à l'eau ou à solvant, au crépi, etc...

Prescriptions d'application

Préparation du fond	Elimination des traces de gras	
Application	Airless Airmix Pistolet Rouleau (en 2 couches) Pinceau (en 2 couches)	
Température d'application	Minimum 5°C, maximum 25° C	
Rendement	+/- 4 m ² /kg	
Epaisseur du film	Pour l'intérieur ou les façades protégées, minimum 100 microns sec , soit 300 microns mouillé. Une couche trop fine sera difficile à enlever. Pour les façades exposées aux intempéries, minimum 85 microns sec , soit 250 microns mouillé. Doit impérativement être recouvert de 50 microns de Top Coat 1090.	
Séchage	Sec au toucher:	3 heures
	Manipulable:	6 heures
	Protection efficace:	24 heures
	Toutes les données dépendent de l'épaisseur de la couche appliquée, de la température et de l'humidité de l'air.	
Dilution	Pistolet:	prêt à l'emploi
	Airmix:	prêt à l'emploi
	Airless:	prêt à l'emploi
	Rouleau:	prêt à l'emploi
	Pinceau:	prêt à l'emploi
Elimination du film de protection	Délai minimum:	3 jours
	Délai maximum:	12 mois
Nettoyage de l'outillage	Avec de l'eau ou un solvant spécial pour peintures diluable à l'eau.	
Remarques spéciales	Ne pas enlever le film de protection par temps de gel. Protéger le Glasstrip Original Super UV de la pluie pendant 48 heures après l'application. Le film sec de Glasstrip Original Super UV est thermoplastique, séparer les éléments traités. Pour les fenêtres exposées aux intempéries, appliquer 1 couche de Top Coat 1090 en finition. Cette couche peut être appliquée mouillée sur mouillée sur le Glasstrip Super UV ou sur le film sec. Protéger le film sec de Top Coat 1090 de la pluie pendant 4 heures après l'application.	

Mesures de protection et de précaution

Mesures de protection	Ne pas avaler. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. Porter un masque à poussières.
Stockage	Seulement dans les bidons d'origine bien fermés. Protéger du gel. Durée de stockage : au moins 2 ans dans le bidon original non entamé.
Elimination	Nettoyer les bidons et remettre les bidons vides en plastique aux déchets ou au recyclage, les bidons en fer blanc au recyclage ou à la décharge. Les résidus de produit sont des déchets spéciaux.

Caractéristiques techniques

Teintes	Bleu transparent - incolore
Degré de brillance	Satiné mat
Emballage	15 kg
Teneur en corps solide	35%
Point d'inflammation	Ininflammable
Densité	Environ 1.0 g/cm ³
Classe de toxicité	Libre
Ecotoxicité	Ne pas laisser infiltrer dans les eaux, les canalisations ou le sol.
Classe de danger Transport ADR	Non soumis
Code d'élimination ODS	1610

Ces informations techniques, que nous communiquons afin d'aider l'acheteur par nos expériences, sont données en toute conscience et selon l'état actuel des connaissances dans ce domaine. Il est cependant impossible de mentionner toutes les particularités et éventualités dans cette fiche technique. Dans les cas spéciaux, veuillez consulter nos conseillers techniques. La dernière édition est disponible sur internet www.stemmersa.ch et peut être imprimée

Valable dès: 23.12.2016

Représentation et distribution générale pour la Suisse :



Route de Brent 3, 1816 Chailly-Montreux, Tel. 021 964 12 21, Fax 021 964 45 19, E-mail : info@stemmersa.ch,
Web : www.stemmersa.ch