

KABEDUR Woodfiller

Fiche 2084 / version 06 / 05.2013

10 : 1 avec PU durcisseur 5100

Descriptif général

Produit	KABEDUR Woodfiller est un bouche-pores PU à 2 composants, qui se distingue par son séchage rapide avec son bon pouvoir garnissant. Le produit a été conçu pour le traitement de surface des dérivés du bois (seulement à l'intérieur). De plus, il se distingue par une très bonne aptitude au ponçage.
Liant de base	Résine acrylique / polyisocyanate
Pigmentation	Pigments organiques et inorganiques
Domaine d'application	Travaux de peinture à façon, agencement de magasins et de foires, usine de giclage industriel
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> – Bon pouvoir garnissant – Séchage rapide – Bon support garnissant – Bonne aptitude au ponçage
Degré de brillance	Mat
Teintes, nuances	Blanche, autres teintes sur demandes
Stockage	En emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Dosage	10 : 1 parties en poids avec PU durcisseur 5100			
Dilution	10 – 30% PU diluant 5320.			
	L'utilisation d'un diluant étranger peut provoquer une incompatibilité et une perte de qualité.			
Durée de vie en pot	Env. 3 h			
Application	Pistolet à godet inférieur, pistolet à godet supérieur, Airmix, Airless			
Séchage à l'air	Hors poussière	env. 20 min.	hors poisse	env. 60 min.
	Ponçable	env. 3 h	Recouvrable	env. 3 h
Séchage forcé	Désolvatation	env. 30 min.		
	Séchage	env. 60 min. à 60°C		
Epaisseur du film sec	60 – 140 µm			
Consommation	Théorique	350 g/m ² pour un film sec de 90 µm		
	Pratique	500 g/m ²		
Directive UE 2004/42/EG	Le produit ne satisfait pas la valeur limite COV de la directive 2004/42/EG et ne doit pas s'utiliser pour une application correspondante.			
Température de mise en œuvre	> 5°C; pour éviter toute formation de condensation pendant l'application, la température superficielle du support doit se situer au minimum 3°C au-dessus du point de rosée.			
Nettoyage de l'outillage	Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage avec le diluant universel 5119.			
Remarques particulières	Pour éviter l'imbibation du liant, nous recommandons comme apprêt d'impression KABEDUR SMO5 Clearcoat.			

Système recommandé

Support	Bois et les dérivés du bois	
Traitement préliminaire	Le support doit être propre, sec, dégraissé et dépoussiéré; après le ponçage bien dépoussiérer.	
Vernis scellant	KABEDUR SMO5 Clearcoat	
Vernis de finition	KABEDUR vernis	

Caractéristique technique

Masse volumique	Env. 1.20 – 1.40 g/cm ³	
Teneur en corps solides	Env. 56 – 58% poids	env. 32 – 34% volume
Point d'inflammation	KABEDUR Woodfiller	> 21°C
	PU durcisseur 5100	> 21°C

Données de sécurité

Mesures de précaution	Respecter les directives de sécurité figurant sur les étiquettes et la fiche des données de sécurité; respecter les directives de la SUVA; contient des solvants inflammables; tenir à l'écart des flammes vives.	
Elimination	Déposer les emballages entamés ainsi que les produits résiduels ou périmés auprès d'un centre public de récupération des déchets spéciaux agréé; respecter les dispositions de l'ordonnance sur le mouvement des déchets spéciaux ODS; nous avons publié à cet effet une brochure documentaire extrêmement intéressante.	
Généralités	Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit concerné sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques; étant donné la diversité des applications possibles, il est illusoire de vouloir présenter toutes les particularités du produit; en cas de doute, nos techniciens se tiennent à disposition pour vous renseigner. Nos conditions générales de vente et de livraison font foi; la présente fiche technique est périodiquement révisée; en cas de doute, notre service de vente vous renseignera volontiers sur sa validité.	



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau
Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m. b.H., Kehlstrasse 28, A-6850 Dornbirn
Tel. +43 (0)5572 21 568, Fax +43 (0)5572 20 946