

But et domaine d'emploi

Leimfarbe klassisch est une peinture pour intérieur créant une ambiance d'habitation idéale avec ce type de technique de badigeon à la colle.



Ces peintures appropriées pour locaux secs étaient prévues et très répandues ces derniers siècles pour la décoration de plafonds et murs, surfaces décoratives et fresques et en priorité couramment utilisées pour de multiples réalisations typiquement décoratives. Cette peinture est composée de matières naturelles de haute qualité. Le liant est extrait du cellulose et est de ce fait non polluant. Les matières de charge sont naturelles, matières premières minérales, par exemple de la craie, du calcaire, et du talc.

Les couches de peintures à la colle (détrempes) sont très perméable et ont de ce fait une répercussion positive avec le milieu ambiant.

Forme à la livraison

Emballage: 1 / 5 / 10 / 23 kg net
blanc ou blanc cassé (ex.: RAL 9010; NCS S 0500-N)

Paramètres physique			
Densité	(g/cm ³)	=	1.554
Corps solide	(M-%)	=	57.4
Valeur du pH	(1)	=	9.2
Brillance (angle à 85°)	(1)	=	3.5
Luminosité Y	(%)	=	88.0
Pouvoir couvrant dY (200µm humide)	(%)	=	99.0
Épaisseur de couche d'air équivalente sd	(m)	=	0.012

Climat de traitement

Entre +5°C et +30°C température du support ainsi qu'entre 50% et 80% de l'humidité relative de l'air

Consommation

Env. 250 g/m² par couche. La consommation sera dépendante de la texture du support ainsi que de la méthode d'application.

Aucun engagement ne pourra être pris concernant la valeur indicative, étant donné que chaque support présente des caractéristiques différentes qui influenceront la consommation. Pour un aperçu exacte de la consommation, prévoir un test sur l'objet en question.

Dilution

À l'eau (max. 5%)

Colorants appropriés

Creton Vollton- und Abtönfarbe (max. 5%)

Méthode d'application

peindre, rouler ou gicler (à l'airless)

Support

La compatibilité du support devra être avérée et testée avant toute rénovation (norme SIA 257 travaux de peinture, de glaciés et de tapisserie, ou BFS fiche technique N°20).

Les anciennes couches de badigeon devront être préalablement lavées (ôtées)

Système d'application (recommandation)

Sur supports minéraux:

(les supports fortement absorbants doivent être préencollés; le support devra également ne plus être alcalin)

1x Leimfarbe klassisch

1-2x Leimfarbe klassisch

Sur ancienne peinture dispersion ou sur du papier ingrain:

2x Leimfarbe klassisch

Mode d'application

1. Couche: dilué (env. 5% / eau)
2. Couche: non dilué

Séchage

Recouvrable/repeindre: après env. 12 h

Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative

de l'air.

DIN EN 13300	Degré de brillance:	mat profond (85°; <5)/ valeur réelle : 85°; 4.0
	Diamètre du grain:	fin (<100µm)
	Contraste / Pouvoir couvrant: (rendement de 8m ² /litre)	classe 3 (>94% bis <98%)
	Contraste / Pouvoir couvrant: (rendement de 5m ² /litre)	classe 2 (>97% bis <99.5%)
	Résistance aux frottements humides:	classe 4 (<70µm; 40 cycles)

Nettoyage des appareils Immédiatement après usage à l'eau

Stabilité au stockage, résistance au gel 12 mois dans des emballages originaux bien fermé. Eviter de stocker à des température de +30°C ou en dessous de +5°C. Pour cette raison il faudra protéger les bidons du rayonnement solaire et du gel. Stocker les restes de matériaux conformément à la loi dans des récipients plus petits afin de réduire le volume d'air.

Prescript. transport Aucune

Directives DecoPaint Ce produit est classifié dans la catégorie A/a PA: 30 g/l (2010).
Ce produit contient 16 g/l COV

COV-CH (Suisse) Contenance solvants: 0%

Elimination Remettre les restes et le matériau périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. CE-code déchet: N° 08 01 12

Date d'émission 05.01.2016 / T / J.D.

Les indications sur cette fiche technique sur les propriétés techniques et modes d'applications des produits énoncés sont communiqués d'après notre savoir faire et selon notre développement ainsi que notre expérience pratique. A cause des multiples possibilités d'application il nous est impossible de toutes les énoncées. En cas de doute notre service technique ainsi que nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition. Nous n'avons pas de connaissances concernant un mélange avec des produits de la concurrence, en d'autres termes pour une application combinée. Dans ces cas précis un droit à une garantie est exclu. Nous nous réservons tout droit de décisions de changements techniques des produits ainsi que pour la forme des emballages. Sont valables nos conditions générales de vente.

Les conditions générales de vente et de livraison font également partie intégrante de ce document. Cette fiche technique est constamment mise à jour. En cas de doute, notre service de vente vous transmettra les indications nécessaires sur la validité du document en votre possession.