

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit :	NAUTICO AALGLATT AU CUIVRE ET PTFE
Contenu du produit :	Antifouling monocomposant à couche mince au cuivre et PTFE
Propriétés :	Coloris : Cuivre Surface : brillante Densité : 1,19- 1,23 g/ml Extrait sec : 34,8% Épaisseur de couche : Humide (WFT) : 15 µ Épaisseur de couche : Sèche (DFT) : 10 µ
Description du produit :	Antifouling monocomposant à couche mince au cuivre et PTFE. Produit un film mince séchant rapidement, avec une surface très lisse et une bonne efficacité contre les salissures animales.
Processus d'application :	Champ d'application : convient aux bateaux en plastique/ polyester, aux bateaux de régates et de sport.
Mise en œuvre :	Diluant : Xylol
Mélange :	néant, car système monocomposant
Temps d'application :	néant, car système monocomposant

Application : Mise en œuvre : au pistolet, pinceau ou rouleau.

Paramètres de mise

en peinture au pistolet : pour une couche humide jusqu'à 30 – 50 μ

Diluant : néant

Taille de buse : 1,4 – 1,6 mm

Pression de travail : 2,0 bars

Temps de durcissement : Sec au toucher : 15 minutes à 20 degrés / 30 minutes à 10 degrés

Ponçable : 20 minutes à 20 degrés / 40 minutes à 10 degrés

Sec à cœur : 30 minutes à 20 degrés / 1 heure à 10 degrés

Surcouchage : 30 minutes à 20 degrés / 1 heure à 10 degrés.

Rendement théor. : env. 10 m² pour une épaisseur de couche de 15 μ

Préparation : Éliminer le sel et les saletés à l'eau claire. Dégraisser la surface et la poncer au grain 220 – 280. Dépoussiérer et dégraisser une nouvelle fois.

Sécurité :

- Veuillez respecter ces consignes :
- Veuillez à une bonne ventilation.
- Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.
- Ne pas utiliser de flamme ouverte.
- Nettoyer immédiatement les outils après utilisation.
- Température minimale : 10 degrés.

Précautions particulières : Vous trouverez des indications sur l'utilisation de nos produits en toute sécurité sur la fiche de données de sécurité en vigueur.

Stockage : Toujours stocker les produits bien fermés. Tenir à l'abri du feu, de la chaleur et de la lumière solaire. Refermer immédiatement le récipient après utilisation.

Conservation : 24 mois

Toutes les indications fournies reposent sur des travaux de recherche intensifs et sur une expérience de nombreuses années. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité constant. La société Anwander Vertriebs GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation impropre.