

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit :	ENDUIT ÉPOXY UNIVERSEL NAUTICO
Contenu :	Enduit époxy universel – Composant A Durcisseur – Composant B
Propriétés :	Coloris du composant A : gris clair (1650 g / litre) Coloris du composant B : gris foncé (1550 g / litre) Coloris du mélange : gris clair Aspect : satiné
Descriptif du produit :	Enduit époxy bi-composant universel, sans solvant. Cet enduit se distingue par son excellente dureté et sa bonne aptitude au ponçage. Après durcissement, il n'absorbe plus aucune humidité et présente un retrait < 0,5%.
Processus d'application :	Champ d'application : recommandé pour effectuer des réparations au-dessus ou au-dessous de la ligne de flottaison des bateaux. Idéal pour les surfaces petites à moyennes. L'enduit présente une très bonne adhérence sur tous les supports, notamment sur le bois, le polyester, l'époxy, l'acier, l'aluminium, les fibres.
Mise en œuvre :	Rapport de mélange : 2 : 1 en volume Rapport de mélange : 100 : 44 en poids
Mélange :	Mélanger uniquement que la quantité à mettre en œuvre. Amalgamer jusqu'à obtenir un coloris homogène.

Temps d'utilisation : env. 10 minutes

Application : Appliquer avec une spatule, sur une épaisseur maximale de 10 mm par couche. Chaque couche suivante doit être d'env. 10% plus mince que la précédente.

Temps de durcissement : 5 heures à 20 degrés. Le temps de durcissement est rallongé à une température inférieure à 20 degrés.

Surcouchage : Tous les systèmes époxy et polyuréthane en expansion libre peuvent être utilisés sur l'enduit époxy universel NAUTICO.

ATTENTION :

Il est recommandé d'appliquer préalablement une mince couche de primaire époxy NAUTICO.

Rendement théorique : env. 3,2 m² pour une épaisseur de couche de 200 µ

Préparation : La surface doit être dégraissée et poncée au papier P 40 – 280, puis dépoussiérée et une nouvelle fois dégraissée. Éliminer les sels et autres salissures à l'eau claire.

Sécurité : Veuillez observer les points suivants :

Veuillez à une bonne ventilation des locaux.

Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.

Ne pas utiliser de flamme ouverte.

Nettoyer immédiatement les outils après utilisation.

Température minimale : 10 degrés.

Précautions : Veuillez consulter la fiche de données de sécurité en vigueur pour savoir comment manipuler nos produits en toute sécurité.

Stockage : Toujours stocker les produits bien fermés. Les tenir à l'écart du feu, de la chaleur et de la lumière du soleil. Refermer le contenant immédiatement après utilisation.

Durée de conservation : 24 mois

Toutes les indications fournies reposent sur des travaux de recherche intensifs et sur une expérience de nombreuses années. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité constant. La société Anwander Vertriebs GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation impropre.