

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit : **ENDUIT POLYESTER UNIVERSEL NAUTICO**

Contenu : Enduit polyester universel – Composant A
Durcisseur – Composant B

Propriétés : Coloris du composant A : gris clair
Coloris du composant B : blanc
Coloris du mélange : gris clair
Aspect : mat

Descriptif du produit : Enduit polyester bi-composant universel. Cet enduit se distingue par son excellente adhérence sur la plupart des supports, et par son élasticité très élevée.

Processus d'application : Champ d'application : recommandé pour effectuer des réparations au-dessus de la ligne de flottaison des bateaux, pour les zones de réparation petites à moyennes. Ce produit convient aux supports suivants :

Supports acrylique 2K

Acier

Aluminium

Zinc

Polyester

Anciennes couches de peinture

- Mise en œuvre :** Rapport de mélange : 100 : 2 en poids
- Mélange :** Mélanger uniquement que la quantité à mettre en œuvre. Amalgamer jusqu'à obtenir un coloris homogène.
- Temps d'utilisation :** env. 3-5 minutes
- Application :** Appliquer avec une spatule, sur une épaisseur maximale de 5 mm par couche. Chaque couche suivante doit être d'env. 10% plus mince que la précédente.
- Temps de durcissement :** 20 – 30 minutes à 20 degrés. Le temps de durcissement est rallongé à une température inférieure à 20 degrés.
- Surcouchage :** Pour étanchéifier, on peut utiliser du polyuréthane, de la résine époxy, du gelcoat ou du topcoat.
- Rendement théorique :** env. 3,5 m² pour une épaisseur de couche de 200 µ
- Préparation :** La surface doit être dégraissée et poncée au papier 80 – 120 (stratifié) et 220 – 280 (apprêt, puis dépoussiérée et une nouvelle fois dégraissée. Éliminer les sels et autres salissures à l'eau claire
- Sécurité :**
- Veillez observer les points suivants :
 - Veillez à une bonne ventilation des locaux.
 - Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.
 - Ne pas utiliser de flamme ouverte.
 - Nettoyer immédiatement les outils après utilisation.
 - Température minimale : 10 degrés.

Précautions : Veuillez consulter la fiche de données de sécurité en vigueur pour savoir comment manipuler nos produits en toute sécurité.

Stockage : Toujours stocker les produits bien fermés. Les tenir à l'écart du feu, de la chaleur et de la lumière du soleil. Refermer le contenant immédiatement après utilisation.

Durée de conservation : 18 mois

Toutes les indications fournies reposent sur des travaux de recherche intensifs et sur une expérience de nombreuses années. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité constant. La société Anwander Vertriebs GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation impropre.