

# NAUTICO

## Fond rouge-brun

**Description:**

NAUTICO Fond rouge-brun est une peinture primaire à base de résine alkyde. C'est une couche de fond pour le NAUTICO Bronze au cuivre.

**Application recommandée:**

Le NAUTICO Fond rouge-brun présente une excellente protection et une très bonne adhérence sur les bateaux en bois et en acier.

**Informations concernant le produit:**

Aspect:	mat
Teinte:	rouge-brun
Extrait sec en volume:	env. 68%
Rendement théorique:	env. 8 m <sup>2</sup> /l <sub>bte</sub>
Point éclair:	env. 21°C (Abel Pensky)
Densité:	env. 1,35 g/ml
Temps de séchage:	sec hors poussière: env. 30 minutes à 20°C sec ponçable: après env. 3-6 heures à 20°C

**Détails concernant l'application:**

Mode d'application:	pinceau
Diluant:	xylène (0-10%)
Nettoyage du matériel:	détergent pour pinceaux NAUTICO ou xylène
Prétraitement de la surface:	la surface doit être propre, sèche et dégraissée
Conditions d'application:	ne pas travailler par température inférieure à +5° ou par fort taux d'humidité ambiante.

**Application préalable:**

Pour freiner la pourriture du bois, imbiber généreusement le bois sec avec deux couches de Pentol Stabilo FFF. Attendre 2 jours entre les couches; après la deuxième application, attendre au moins 3 jours avant de mastiquer les irrégularités à la résine synthétique. Après 8 à 10 heures de séchage, poncer à sec les endroits mastiqués; puis, passer une à deux fois toute la carène au NAUTICO Fond rouge-brun et poncer à l'eau après 1 ou 2 jours. Après cela, appliquer deux à trois couches de NAUTICO Bronze au cuivre non dilué.

Sécurité:	Nocif par inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Ne pas respirer les brouillards. N'utiliser que dans des locaux bien aérés. Ce produit ne doit pas se trouver à la portée des enfants.
-----------	---

Caractéristiques:	Classe de toxicité 5, OFSP T 39064 Observer l'avertissement sur l'emballage!
-------------------	---

ADR:	Cl. 3, UN 1263
------	----------------