

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit : PEINTURE DE CALE NAUTICO GRISE

Contenu du produit : Peinture monocomposant à base de résine alkyde

Propriétés :

Coloris : Gris

Surface : mate

Densité : 1,3 kg /m³

Extrait sec : 56 %

Épaisseur de couche : Humide (WTF) 75 μ

Épaisseur de couche : Sèche (DFT) 40 μ

Description du produit : Peinture de cale monocomposant à base de résine alkyde, pour l'intérieur, monocouche.

Très bonne adhérence sur tous les supports rugueux et poreux.

Processus d'application : Champ d'application : acier, stratifié, bois et aluminium

Mise en œuvre : Diluant : néant

Mélange : néant, car système monocomposant

Temps d'application : néant, car système monocomposant

Application : Mise en œuvre : au pinceau ou au rouleau.

Paramètres de mise

en peinture au pistolet : néant

Temps de durcissement : Sec au toucher : 8 heures à 20 degrés / 16 heures à 10 degrés
Ponçable : 16 heures à 20 degrés / 2 jours à 10 degrés
Sec à cœur : 5 jours à 20 degrés / 10 jours à 10 degrés

Surcouchage : 8 heures 20 degrés / 16 heures à 10 degrés.

Rendement théor. : env. 5 m² pour une épaisseur de couche de 100 µ

Préparation : Éliminer le sel et les saletés à l'eau claire. Dépoussiérer et dégraisser.

Sécurité :

- Veillez respecter ces consignes :
- Veillez à une bonne ventilation.
- Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.
- Ne pas utiliser de flamme ouverte.
- Nettoyer immédiatement les outils après utilisation.
- Température minimale : 10 degrés.

Précautions particulières : Vous trouverez des indications sur l'utilisation de nos produits en toute sécurité sur la fiche de données de sécurité en vigueur.

Stockage : Toujours stocker les produits bien fermés. Tenir à l'abri du feu, de la chaleur et de la lumière solaire. Refermer immédiatement le récipient après utilisation.

Conservation : 24 mois

Toutes les indications fournies reposent sur des travaux de recherche intensifs et sur une expérience de nombreuses années. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité constant. La société Anwander Vertriebs GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation impropre.