

But et domaine d'emploi

Polyflex est une peinture mate pour façades à base de résines synthétiques et au solvant pour le revêtement extérieur et intérieur pour des bâtiments neufs et les travaux de rénovation.

Polyflex peut être utilisé pratiquement sur tous les supports: crépi, béton apparent, etc. ainsi que sur ancienne peinture dispersion, peinture minérale, peinture à l'huile et aux résines synthétiques. Polyflex se caractérise par son excellente adhérence, faible temps de séchage, excellente aptitude à la mise en oeuvre, très bonne résistance à la lumière et aux intempéries. Les couches obtenues avec Polyflex sont insaponifiables et présentent un aspect très mat. Le liant est une résine polymère.

Attention:

Les teintes sombres tendent au farinage.

Forme à la livraison

Emballage: 20 kg net

blanc ou teintes pastel selon cartes de teintes courantes ou selon échantillons

Paramètres physique	Densité	(g/cm ³)	=	1.49
	Corps solide	(M-%)	=	70.5

Climat de traitement

Au dessus de +5°C température du support et en dessous de 80% de l'humidité relative de l'air

Consommation

Env. 150 g/m² par couche. La consommation sera dépendante de la texture du support ainsi que de la méthode d'application.

Aucun engagement ne pourra être pris concernant la valeur indicative, étant donné que chaque support présente des caractéristiques différentes qui influenceront la consommation. Pour un aperçu exacte de la consommation, prévoir un test sur l'objet en question.

Dilution

Sangajol (max. 20%)

Méthode d'application

peindre, rouler ou gicler (à l'airless)

Support

La compatibilité du support devra être avérée et testée avant toute rénovation (norme SIA 257 travaux de peinture, de glaciage et de tapisserie, ou BFS fiche technique N°20).

Pour la compatibilité avec des épaississants il faudra clarifier ce sujet avec le fabricant d'épaississants.

Système d'application (recommandation)

Sur crépis non traités:

1x Tiefgrund-L

2x Polyflex

Mode d'application

1. Couche: dilué (env. 10-20% / Sangajol)

2. Couche: dilué (env. 10% / Sangajol)

Séchage

Sec à la poussière: après env. 1 h

Manipulable: après env. 2 h

Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative de l'air.

Stabilité des couleurs

selon fiche technique BFS / N° 26

Classe C; groupes 1-3

Nettoyage des appareils

Immédiatement après usage avec Sangajol (White-Spirit)

Stabilité au stockage, résistance au gel

12 mois dans des emballages originaux bien fermés. Eviter de stocker à des températures de +30°C ou en dessous de +5°C. Pour cette raison il faudra protéger les bidons du rayonnement solaire et du gel. Stocker les restes de matériaux conformément à la loi dans des récipients plus petits afin de réduire le volume d'air.

Mesures de protection	Respecter les directives habituelles d'hygiène et de travail. Pour toutes informations complémentaires: consulter la fiche des données de sécurité (FDA).
Prescript. transport	Aucune
Directives DecoPaint	Ce produit est classifié dans la catégorie A/c PS: 430 g/l (2010). Ce produit contient <430 g/l COV
COV-CH (Suisse)	Contenance solvants: 35%
Elimination	Remettre les restes et le matériau périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. CE-code déchet: N° 08 01 11
Date d'émission	12.01.2016 / T / J.D.

Les indications sur cette fiche technique sur les propriétés techniques et modes d'applications des produits énoncés sont communiqués d'après notre savoir faire et selon notre développement ainsi que notre expérience pratique. A cause des multiples possibilités d'application il nous est impossible de toutes les énoncées. En cas de doute notre service technique ainsi que nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition. Nous n'avons pas de connaissances concernant un mélange avec des produits de la concurrence, en d'autres termes pour une application combinée. Dans ces cas précis un droit à une garantie est exclu. Nous nous réservons tout droit de décisions de changements techniques des produits ainsi que pour la forme des emballages. Sont valables nos conditions générales de vente.

Les conditions générales de vente et de livraison font également partie intégrante de ce document. Cette fiche technique est constamment mise à jour. En cas de doute, notre service de vente vous transmettra les indications nécessaires sur la validité du document en votre possession.