

ENDUIT INTÉRIEUR EN POUDRE

R-1

Revox®

STANDARD

Lissage et rebouchage en intérieur des petits défauts et imperfections



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON
LES RÈGLES EN VIGUEUR

CLASSIFICATION NFT 30608

CLASSIFICATION UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0

SUPPORTS

Plâtre, carreaux et plaques de plâtre
Ciment et béton
Anciens fonds peints absorbants
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents

QUALITÉS

Enduit fin en poudre
Grande blancheur
Permet de reboucher des petits défauts
Facile à appliquer, à lisser et à poncer
Faible retrait
Applicable en couche fine
Rectifie les défauts du bois
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec



 Palette de 66 sacs
de 15kg.

 Palette de 35 cartons
de 4 x 5kg.



Taux de délayage

0.38 à 0.43 Litre d'eau par Kg
d'enduit.



Consommation

sur 1 mm d'épaisseur
1.65 – 1.80 kg/m²



6.0 – 7.0



Épaisseur d'application

En couche fine
Maximum 1 mm par passe.



Adhérence

>0,5 MPa sur peinture
absorbante et béton.



Classement au feu

A1 – Non Combustible



Vie utile

7 – 8 H.



Séchage sur 1 mm d'épaisseur

Béton: 4 – 5H / Plâtre: 3 – 4H
Peinture: 5 – 6H



Granulométrie

300 microns

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 09/2014. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

BAIXENS-FRANCE | 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS | T. 08.00.90.14.37 - F. 08.00.90.20.52 — www.baixens.com | info@baixens.com