



Reboucher tous types de trous et fissures stabilisées. Prise rapide

Reboucher, réparer et remplir

Toutes épaisseurs en rebouchage

Sans retrait

Prise rapide permettant un rebouchage efficace sans retrait



Conditionnements:
paquet 1 kg - sac 5 kg - seau 12 kg - sac 15 kg

CLASSIFICATION NFT 30608
CLASSIFICATION UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

PROPRIÉTÉS ET MISE EN OEUVRE :

- Enduit fin en poudre.
- Prise rapide.
- Applicable en couche épaisse (ne pas lisser ni ratisser en couches fines).
- Sans retrait.
- Extra blanc.
- Facile à appliquer, à lisser et à poncer.
- Conservation: 6 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.
- **Supports:** Plâtre, carreaux et plaques de plâtre. Bois imprimé, ciment, brique, béton et béton cellulaire. Anciens fonds peints absorbants. Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents.
- **RECOUVREMENT:** Par tous types de peintures compatibles après séchage complet et selon les règles en vigueur.



Taux de délayage
0,45-0,50 Litre d'eau par Kg d'enduit.

Consommation sur 1 mm d'épaisseur
1,10 kg/m²

pH 6.5 - 7.5

Épaisseur d'application
Sans limite pour reboucher

MPa Adhérence
> 0,5 MPa sur béton

Classement au feu
A1 – Non Combustible

Vie utile
30- 60 min

Séchage sur 2 mm d'épaisseur
Béton & Peinture: 7H
Plâtre: 3-4 H

Granulométrie
200 microns