

ENDUIT EXTÉRIEUR EN POUDRE

RX-202

Rualaix®
MURALAIX FIBRÉ

Rebouchage de trous et fissures stabilisées. Finition dure et lisse



SUPPORTS

Briques, béton, plâtre, pâte de verre, céramique, faïence
Pierres, parpaings, ciment taloché, enduits de ciment, maçonnerie brute
Anciens fonds peints absorbants
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents

QUALITÉS

Enduit en poudre fibré
Base ciment blanc. Prise rapide et séchage rapide
Durcissement rapide. Très haute adhérence
Facile à poncer
Formulation avec traitement anti-moisissures
Toutes épaisseurs en rebouchage
Couleur extra blanche
Conservation: 6 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES EN TENANT
COMPTE DU PH ALCALIN, APRÈS SÉCHAGE
COMPLÈT ET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR

CLASSIFICATION NFT 30608

CLASSIFICATION UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0



Palette de 66 sacs
de 15kg.



Palette de 33 seaux
de 15kg.



Palette de 35 cartons
de 4 x 5kg.



Taux de délayage

0.40 Litre d'eau par Kg d'enduit.



Consommation

sur 1 mm d'épaisseur

1.55 – 1.66 kg/m²



10 – 11



Épaisseur d'application

Pour enduire: maximum 10 mm
Pour reboucher: sans limite



Adhérence

>1,7 MPa sur béton normalisé.



Classement au feu

A2 – s1 – d0



Vie utile

Environ 20 à 35 minutes



Séchage sur 2 mm d'épaisseur

Béton: 3 – 4H



Granulométrie

300 microns

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 12/2014. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 80% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ne jamais rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir afin de ne pas rompre la prise du produit. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

BAIXENS-FRANCE | 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS | T. 08.00.90.14.37 - F. 08.00.90.20.52 — www.baixens.com | info@baixens.com