

But et domaine d'emploi

SaxStucco Fondo est une couche de fond spéciale, pigmentée, avec une haute perméabilité à la vapeur d'eau, pour des applications suivantes de SaxStucco, sur supports en plâtre et à base de plâtre.

Grace à la combinaison spéciale d'agent actif à la chaux et de polymères micronisés un encrage inégalé est atteint avec le support.

Cette couche de fond à un pouvoir de pénétration élevé et également un effet de consolidation ainsi qu'une égalisation d'absorption du support. Sur supports faiblement minérales un accrochage suffisant est également atteint.

Forme à la livraison

Emballage: 5 / 20 kg net
blanc

Paramètres physique				
	Densité	(g/cm ³)	=	1.23
	Corps solide	(M-%)	=	46.3
	Valeur du pH	(1)	=	12
	Luminosité Y	(%)	=	93.3
	Pouvoir couvrant dY (200µm humide)	(%)	=	98

Climat de traitement

Au dessus de +8°C température du support et en dessous de 80% de l'humidité relative de l'air

Indications

Verre, pierre naturelle, brique hollandaise, aluminium, etc. doivent être protégés. Laver immédiatement les giclures.

Consommation

Env. 200 g/m² par couche. La consommation sera dépendante de la texture du support ainsi que de la méthode d'application.

Aucun engagement ne pourra être pris concernant la valeur indicative, étant donné que chaque support présente des caractéristiques différentes qui influenceront la consommation. Pour un aperçu exacte de la consommation, prévoir un test sur l'objet en question.

Dilution

À l'eau (max. 50%)

Méthode d'application

peindre ou rouler

Support

Le support à traiter doit être solide, absorbant et sec, sans résidus de graisse, de poussière ou d'autres impuretés. Ne pas peindre sous le rayonnement direct du soleil.

Mode d'application

Dilué jusqu'à 50% avec de l'eau selon absorption du support, en 1-2 passes appliqué à la brosse.

Après le séchage de la couche de fond SaxStucco Fondo, (au minimum 12 heures) SaxStucco peut être appliqué dans une technique spatulée.

Séchage

Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative de l'air.

Nettoyage des appareils

Immédiatement après usage à l'eau

Stabilité au stockage, résistance au gel

12 mois dans des emballages originaux bien fermé. Eviter de stocker à des température de +30°C ou en dessous de +2°C. Pour cette raison il faudra protéger les bidons du rayonnement solaire et du gel. Stocker si possible les restes de matériaux dans des récipients plus petits afin de réduire le volume d'air.

Mesures de protection

Respecter les directives habituelles d'hygiène et de travail. Pour toutes informations complémentaires: consulter la fiche des données de sécurité (FDA). SaxStucco Fondo

contient de la chaux et réagit donc au test d'alcalinité tant que le matériau est frais. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Protéger les yeux et la peau. Laver, rincer immédiatement les giclures sur la peau. En cas de contact avec les yeux rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin. Tenir ce produit hors de portée des enfants.

Prescript. transport	Aucune
Directives DecoPaint	Ce produit est classifié dans la catégorie A/g PA: 30 g/l (2010). Ce produit contient 0 g/l COV
COV-CH (Suisse)	Contenance solvants: 0%
Elimination	Remettre les restes et le matériau périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. CE-code déchet: N° 08 01 12
Date d'émission	06.10.2014 / T / J.D.

Les indications sur cette fiche technique sur les propriétés techniques et modes d'applications des produits énoncés sont communiqués d'après notre savoir faire et selon notre développement ainsi que notre expérience pratique. A cause des multiples possibilités d'application il nous est impossible de toutes les énoncées. En cas de doute notre service technique ainsi que nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition. Nous n'avons pas de connaissances concernant un mélange avec des produits de la concurrence, en d'autres termes pour une application combinée. Dans ces cas précis un droit à une garantie est exclu. Nous nous réservons tout droit de décisions de changements techniques des produits ainsi que pour la forme des emballages. Sont valables nos conditions générales de vente.

Les conditions générales de vente et de livraison font également partie intégrante de ce document. Cette fiche technique est constamment mise à jour. En cas de doute, notre service de vente vous transmettra les indications nécessaires sur la validité du document en votre possession.