

**But et domaine d'emploi**

Saxol-Imprägniergrund-L est une couche d'impression à solvants pour l'application sur le bois à l'extérieur en couche première avant les couches suivantes de glacis. Ce produit s'applique de préférence sur fenêtres, volets roulants, volets, portes et constructions en bois à l'extérieur.

Saxol-Imprägniergrund-L se distingue par une excellente résistance au gonflement, un très bon pouvoir de pénétration et un temps de séchage court. La compatibilité est bonne avec les produits de jointoyage et avec les profils de jointoyage en matière synthétiques.

Le liant est une combinaison d'huile de lin / huile de standolie et des huiles de bois. Du fait de sa bonne pénétration ce produit protège le bois du champignon bleu. Saxol n'a par contre pas de fonction insecticide.

**Forme à la livraison**

Emballage: 1 / 5 / 25 ltr.

<b>Paramètres physique</b>	Densité	(g/cm <sup>3</sup> )	=	0.787
	Corps solide	(M-%)	=	12.5
	Aspect/couleur		=	clair/incolore

**Climat de traitement**

Au dessus de +5°C température du support et en dessous de 80% de l'humidité relative de l'air

**Consommation**

Env. 190 ml/m<sup>2</sup> par couche. La consommation sera dépendante de la texture du support ainsi que de la méthode d'application.

Aucun engagement ne pourra être pris concernant la valeur indicative, étant donné que chaque support présente des caractéristiques différentes qui influenceront la consommation. Pour un aperçu exacte de la consommation, prévoir un test sur l'objet en question.

**Méthode d'application**

peindre, gicler ou tremper

**Support**

Le support à traiter doit être solide, absorbant et sec, sans résidus de graisse, de poussière ou d'autres impuretés. Ne pas peindre sous le rayonnement direct du soleil.

Pour la compatibilité avec des épaississants il faudra clarifier ce sujet avec le fabricant d'épaississants.

Attention: pour le bois aggloméré le taux d'humidité ne devra pas être supérieur à 15 M-%; pour le bois massif maximum 12 M-%.

**Système d'application (recommandation)****Bois neuf (p. ex. fenêtres, portes, etc.):**

- 1x Saxol-Imprägniergrund-L
- 2x Saxotol-Oel-Lasur (nuances glacis)

**Bois ancien dégradé par les intempéries:**

(poncer les surfaces afin d'obtenir un support en bon état et éliminer les anciens résidus de peinture)

- 1x Saxol-Imprägniergrund-L
- 1-3x Saxotol-Oel-Lasur (nuances glacis) ou Saxotol-Oel-Decklack

**Mode d'application**

Appliquer Saxol-Imprägniergrund-L non dilué et saturé, mouille sur mouillé.

Attention:

Utiliser pour le bain de trempage des cuves en aluminium ou en polyester, ne pas utiliser des cuves en fer ou en tôle zinguée. Fermer hermétiquement les bains, immédiatement après chaque usage. Lors d'un arrêt prolongé, transvaser le contenu du bain de trempage dans des récipients avec une fermeture hermétique.

**Séchage**

Recouvrable/repeindre: après env. 10 h

Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative

de l'air.

<b>Nettoyage des appareils</b>	Immédiatement après usage avec Sangajol (White-Spirit)
<b>Stabilité au stockage, résistance au gel</b>	12 mois dans des emballages originaux bien fermé. Eviter de stocker à des température de +30°C ou en dessous de +2°C. Pour cette raison il faudra protéger les bidons du rayonnement solaire et du gel. Stocker les restes de matériaux conformément à la loi dans des récipients plus petits afin de réduire le volume d'air.
<b>Mesures de protection</b>	Respecter les directives habituelles d'hygiène et de travail. Pour toutes informations complémentaires: consulter la fiche des données de sécurité (FDA).
<b>Prescript. transport</b>	Aucune
<b>Directives DecoPaint</b>	Ce produit est classifié dans la catégorie A/h PS: 750 g/l (2010). Ce produit contient 676 g/l COV
<b>COV-CH (Suisse)</b>	Contenance solvants: 81.49%
<b>Elimination</b>	Remettre les restes et le matériau périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. CE-code déchet: N° 08 01 11
<b>Date d'émission</b>	04.01.2016 / T / J.D.

Les indications sur cette fiche technique sur les propriétés techniques et modes d'applications des produits énoncés sont communiqués d'après notre savoir faire et selon notre développement ainsi que notre expérience pratique. A cause des multiples possibilités d'application il nous est impossible de toutes les énoncées. En cas de doute notre service technique ainsi que nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition. Nous n'avons pas de connaissances concernant un mélange avec des produits de la concurrence, en d'autres termes pour une application combinée. Dans ces cas précis un droit à une garantie est exclu. Nous nous réservons tout droit de décisions de changements techniques des produits ainsi que pour la forme des emballages. Sont valables nos conditions générales de vente.

Les conditions générales de vente et de livraison font également partie intégrante de ce document. Cette fiche technique est constamment mise à jour. En cas de doute, notre service de vente vous transmettra les indications nécessaires sur la validité du document en votre possession.