

**But et domaine d'emploi**

Saxotol-RenoGrund est issu d'huile de lin, d'huile de bois et d'autres huiles naturelles. Saxotol-RenoGrund est exempt de siccatif au plomb et de pigments plombifères.

Saxotol-RenoGrund est spécialement indiqué pour l'impression du bois à l'extérieur et pour la rénovation d'anciens glacis et bois gris. Le système de couche de peinture se distingue par une très bonne diffusion. Les bois traités avec le système Saxotol-Oel laissent sortir l'humidité et sont ainsi préservés de la pourriture.

Contrairement aux émaux à base de résine alkyde, ces dernières ne s'écaillent pas après plusieurs années d'exposition aux intempéries. Il n'y a pas besoin de poncer à fond ou de décaper l'ancienne couche de peinture. Un simple lavage à l'eau ammoniacuée suffit, puis elle est prête à recevoir une nouvelle couche.

Forme à la livraison

Emballage: 1 / 7 kg net
clair et foncé (ton bois couvrant)

Paramètres physique	Densité	(g/cm ³)	=	1.482
	Corps solide	(M-%)	=	71.9
	Brillance (angle à 60°)	(1)	=	13

Climat de traitement

Au dessus de +5°C température du support et en dessous de 80% de l'humidité relative de l'air

Consommation

Env. 150 g/m² par couche. La consommation sera dépendante de la texture du support ainsi que de la méthode d'application.

Aucun engagement ne pourra être pris concernant la valeur indicative, étant donné que chaque support présente des caractéristiques différentes qui influenceront la consommation. Pour un aperçu exacte de la consommation, prévoir un test sur l'objet en question.

Dilution

Saxotol-Verdüner (max. 5%) ou Saxotol Halböl/Grundieröl (max. 5%)

Méthode d'application

peindre ou gicler

Support

La compatibilité du support devra être avérée et testée avant toute rénovation (norme SIA 257 travaux de peinture, de glacis et de tapisserie, ou BFS fiche technique N°20). Pour la compatibilité avec des épaississants il faudra clarifier ce sujet avec le fabricant d'épaississants.

Système d'application (recommandation)**Emploi général:**

(apprêter le support bois par un ponçage ou un sablage fin)

1x Saxotol-RenoGrund (ton clair ou foncé)

2x Saxotol-Oel-Lasur

Mode d'application

Peindre dans le sens des fibres du bois. Prévoir un léger ponçage avant la pose du glacis.

Séchage

Recouvrable/repeindre: après env. 24 h

Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative de l'air.

Nettoyage des appareils

Immédiatement après usage avec Saxotol-Verdüner (diluant Saxotol)

Stabilité au stockage, résistance au gel

12 mois dans des emballages originaux bien fermé. Éviter de stocker à des température de +30°C ou en dessous de +2°C. Pour cette raison il faudra protéger les bidons du rayonnement solaire et du gel. Stocker les restes de matériaux conformément à la loi dans des récipients plus petits afin de réduire le volume d'air.

Mesures de protection	Respecter les directives habituelles d'hygiène et de travail. Pour toutes informations complémentaires: consulter la fiche des données de sécurité (FDA).
Prescript. transport	Aucune
Directives DecoPaint	Ce produit est classifié dans la catégorie A/e PS: 400 g/l (2010). Ce produit contient 292 g/l COV
COV-CH (Suisse)	Contenance solvants: 26.5%
Elimination	Remettre les restes et le matériau périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. CE-code déchet: N° 08 01 11
Date d'émission	04.01.2016 / T / J.D.

Les indications sur cette fiche technique sur les propriétés techniques et modes d'applications des produits énoncés sont communiqués d'après notre savoir faire et selon notre développement ainsi que notre expérience pratique. A cause des multiples possibilités d'application il nous est impossible de toutes les énoncées. En cas de doute notre service technique ainsi que nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition. Nous n'avons pas de connaissances concernant un mélange avec des produits de la concurrence, en d'autres termes pour une application combinée. Dans ces cas précis un droit à une garantie est exclu. Nous nous réservons tout droit de décisions de changements techniques des produits ainsi que pour la forme des emballages. Sont valables nos conditions générales de vente.

Les conditions générales de vente et de livraison font également partie intégrante de ce document. Cette fiche technique est constamment mise à jour. En cas de doute, notre service de vente vous transmettra les indications nécessaires sur la validité du document en votre possession.