

Walith-Acryl

(peinture dispersion pour intérieur résistant au lavage)

FDI 1000



But et domaine d'emploi

Walith-Acryl est une peinture dispersion pour intérieur possédant un bon pouvoir couvrant. Elle se distingue par sa facilité d'application et restitue des revêtements mats sur crépi, béton, plâtre, papiers peints, anciennes couches de peinture, etc.



L'application rapide et souple ainsi que sa faible tendance aux giclures pendant le traitement au rouleau, permet une mise en oeuvre rationnelle.

Forme à la livraison

Emballage: 1 / 5 / 10 / 23 / 40 kg net
blanc ou blanc cassé (ex.: RAL 9010; NCS S 0500-N)

Paramètres physique	Densité	(g/cm ³)	=	1.538
	Corps solide	(M-%)	=	60.0
	Valeur du pH	(1)	=	8.66
	Brillance (angle à 85°)	(1)	=	2.4
	Luminosité Y	(%)	=	92.2
	Pouvoir couvrant dY (200µm humide)	(%)	=	99.85
	Épaisseur de couche d'air équivalente sd	(m)	=	0.009

Climat de traitement

Entre +5°C et +30°C température du support ainsi qu'entre 50% et 80% de l'humidité relative de l'air

Consommation

Env. 250 g/m² par couche. La consommation sera dépendante de la texture du support ainsi que de la méthode d'application.

Aucun engagement ne pourra être pris concernant la valeur indicative, étant donné que chaque support présente des caractéristiques différentes qui influenceront la consommation. Pour un aperçu exacte de la consommation, prévoir un test sur l'objet en question.

Dilution

À l'eau (max. 5%)

Colorants appropriés

Creton Vollton- und Abtönfarbe (max. 5%) ou Pintasol (max. 2%)

Méthode d'application

peindre, rouler ou gicler (à l'airless)

Support

La compatibilité du support devra être avérée et testée avant toute rénovation (norme SIA 257 travaux de peinture, de glaciés et de tapisserie, ou BFS fiche technique N°20).

Pour la compatibilité avec des épaississants il faudra clarifier ce sujet avec le fabricant d'épaississants.

Système d'application (recommandation)

Sur supports minéraux:

1x Tiefgrund-W nano

2x Walith-Acryl

Sur anciennes peinture dispersion ou sur du papier ingrain:

2x Walith-Acryl

Mode d'application

1. Couche: dilué (env. 5%/ eau)

2. Couche: non dilué

Séchage

Recouvrable/repeindre: après env. 12 h

Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative de l'air.

DIN EN 13300	Degré de brillance: mat profond (85°; <5)/ valeur réelle : 85°; 2.4 Diamètre du grain: fin (<100µm) Contraste / Pouvoir couvrant: classe 2 (>97% bis <99.5%) (rendement de 8m²/litre) Contraste / Pouvoir couvrant: classe 1 (>99.4%) (rendement de 5m²/litre) Résistance aux frottements humides: classe 2 (résistance aux frottements humides; >4µm bis 20µm; 200 cycles)
Nettoyage des appareils	Immédiatement après usage à l'eau
Stabilité au stockage, résistance au gel	12 mois dans des emballages originaux bien fermé. Eviter de stocker à des température de +30°C ou en dessous de +5°C. Pour cette raison il faudra protéger les bidons du rayonnement solaire et du gel. Stocker les restes de matériaux conformément à la loi dans des récipients plus petits afin de réduire le volume d'air.
Mesures de protection	Respecter les directives habituelles d'hygiène et de travail. Pour toutes informations complémentaires: consulter la fiche des données de sécurité (FDA).
Prescript. transport	Aucune
Directives DecoPaint	Ce produit est classifié dans la catégorie A/a PA: 30 g/l (2010). Ce produit contient <30 g/l COV
COV-CH (Suisse)	Contenance solvants: 1.5%
Elimination	Remettre les restes et le matériau périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. CE-code déchet: N° 08 01 12
Date d'émission	14.10.2015 / T / J.D.

Les indications sur cette fiche technique sur les propriétés techniques et modes d'applications des produits énoncés sont communiqués d'après notre savoir faire et selon notre développement ainsi que notre expérience pratique. A cause des multiples possibilités d'application il nous est impossible de toutes les énoncées. En cas de doute notre service technique ainsi que nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition. Nous n'avons pas de connaissances concernant un mélange avec des produits de la concurrence, en d'autres termes pour une application combinée. Dans ces cas précis un droit à une garantie est exclu. Nous nous réservons tout droit de décisions de changements techniques des produits ainsi que pour la forme des emballages. Sont valables nos conditions générales de vente.

Les conditions générales de vente et de livraison font également partie intégrante de ce document. Cette fiche technique est constamment mise à jour. En cas de doute, notre service de vente vous transmettra les indications nécessaires sur la validité du document en votre possession.