

LINITOP®

ACRYL VERNIS

Polyurethan-Acryllack



INNEN



Holzveredient Vorrang

Beschreibung	Farbloser Schutz- und Dekorationslack für Holz in Innenräumen, angereichert mit PU-Harzen für eine längere Abrieb- und bessere Wasserfestigkeit.
Klassifizierung	Familie 1, Klasse 7b2 (gemäß den Klassifikationen NBT 22-003 und NFT 36-005).
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Verschönert Holz, macht es feuchtebeständig und bringt es besser zur Geltung. • Sehr gut beständig gegen Abrieb, Kratzer und Wasser. Ideal für Feuchträume, z. B. Badezimmer oder Küchen. • Sorgt für einen optimalen Schutz des Untergrunds. • Ausgezeichnete Streichfähigkeit auch bei Auftrag mit Pinsel oder Rolle. • Sehr einfache, mühelose Verarbeitung. Sehr schöner Verlauf (Streichfähigkeit). • Schöne, sehr attraktive Oberfläche. • Kann auf alte Lacke aufgetragen werden, die sauber, haftfähig und angeschliffen sind. • Vergilbt nicht. • Hervorragende Flexibilität der Farbschicht. Abwaschbar. • Geruchsfrei. Schnell trocknend. • Lieferbar in Matt, Seidenmatt oder Glänzend. • Farblos. Hilft, den natürlichen Farbton des Holzes zu bewahren.
Anwendungsgebiete	<p>Nur für Holz in Innenräumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schützt und dekoriert Fensterrahmen, Wandverkleidungen, Möbel, Treppenstufen, Küchen, Türen usw. • Blankes oder bereits lackiertes Holz mit Ausnahme von Hölzern, die ein Antioxidans enthalten (z. B. Iroko).
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammensetzung: Modifizierte Polyurethan-Acrylharze. • Dichte (bei +20°C): 1,030 ± 0,1. • Flammpunkt: Nicht als brennbar klassifiziert. • Viskosität: Zähflüssige Flüssigkeit. • Feststoffgehalt: 33% ± 5. • VOC: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 90 g/l VOC. • Verpackungen: 0,25 l und 0,75 l. • Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung. • Aufbewahrung: Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen. • Aussehen in der Dose: Milchige Flüssigkeit. • Aussehen des trockenen Produkts: Matt, seidenmatt, glänzend. • Werkzeuge: Pinsel, Mikrofaserrolle, Pistole. • Verdünnung: Gebrauchsfertig. • Reinigung der Werkzeuge: Wasser (sofort nach Gebrauch). • Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei einer Umgebungstemperatur unter +10°C oder über +25°C verarbeiten. • Ergiebigkeit: 12 m²/l. • Trocknungszeit (Angaben bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit): <ul style="list-style-type: none"> - Staubtrocken: 1 Std. - Überstreichbar: 6 Std. • Sicherheit: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

Holzveredlung Vorrang

Vorbereitung des Untergrunds

- Anzuwenden auf Holz, dessen Nutzung, Art, Qualität, Behandlungen und Vorbereitung den geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU 59.1) entsprechen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Art des Untergrunds festzustellen und ihn vorzubereiten.
- Das Holz muss trocken, sauber, tragfähig und vorbereitet sein, d. h. nötigenfalls entfettet, geschliffen und entstaubt, nicht gefroren und nicht mit Reif überzogen.

Auf neuem Holz:

- Schleifen (Korn 180), um die Öffnung der Poren zu fördern und zu optimieren.

Auf bereits lasiertem Holz:

- Ein Lackieren ist möglich, sofern sich die vorhandene Lasur in gutem Zustand befindet. Es muss jedoch auf der gesamten Fläche sorgfältig geschliffen werden (Korn 280).

Auf altem, unbeschädigtem Lack:

- Eventuell vorhandene brüchige Bereiche entfernen, dann die gesamte Oberfläche anschleifen, um eine bessere Haftung zu erzielen.

Auf altem Lack in schlechtem Zustand (von feinen Rissen durchzogen, abgeblättert...):

- Den Untergrund auf der gesamten Fläche bis aufs blanke Holz abschleifen oder abbeizen.

Hinweis: Nach dem Schleifen/Anschleifen den Untergrund immer sorgfältig entstauben.

Empfehlungen vor dem Auftragen

- Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen. Vor dem Auftragen gut aufrühren.
- Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +10°C oder über +25°C verarbeiten. Für eine optimale Trocknung sollte die relative Luftfeuchtigkeit um die 50% betragen.
- Alles abdecken, was nicht behandelt werden soll.
- Die Feuchtigkeit des Holzes darf nicht über 12% liegen.
- In einem gut belüfteten Umfeld arbeiten.

Gebrauchsanweisung

Je nach Zustand des Untergrunds:

Neues Holz oder Holz, das von allen Beschichtungen befreit wurde:

- Schleifen (Korn 180), um die Öffnung der Poren zu fördern und zu optimieren.
- Zwei Schichten ACRYL VERNIS auftragen.
- Nach jeder Schicht 6 Std. warten, anschleifen (Korn 280), dann entstauben.
- Bei sehr stark saugendem Holz 3 Schichten auftragen.

Auf altem Lack:

- Lesen Sie den Absatz „Vorbereitung des Untergrunds“. Dann 1 bis 2 Schichten ACRYL VERNIS auftragen.

Abzubeizendes Holz: Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Hinweis: Nach dem Ab- oder Anschleifen immer entstauben.

Rat des Fachmanns

- Verwenden Sie am besten eine Mikrofasерrolle.
- ACRYL VERNIS in Richtung der Holzmaserung auftragen und dabei den Lack verschleichen.
- Für eine optimale Oberfläche die Ecken des Holzes durch manuelles Anschleifen abrunden. Entstauben.
- Besonders auf die Nuten und die Enden achten.
- Die erste Schicht auf blankem Holz mit 10% Wasser verdünnen, ebenso beim Auftragen mit der Pistole.
- Getönter Untergrund mit Endbehandlung:
 - Eine Schicht LINITOP ACRYL PRIM* auftragen.
 - Nach dem Trocknen ohne Zwischenschliff eine Schicht ACRYL VERNIS auftragen, anschleifen und dann die zweite Schicht aufbringen.

Pflege

Übliche Renovierung: Je nach Zustand des Anstrichs 2 Schichten ACRYL VERNIS auftragen, vorher jedoch bürsten oder anschleifen.
Verspätete Renovierung auf einem stark beschädigten Untergrund: Untergrund bis aufs blanke Holz abschleifen oder abbeizen, dann 2 Schichten ACRYL VERNIS auftragen, je nach Porosität des Holzes auch 3 Schichten.

* Gleicher Hersteller

Unsere Abteilung Back Office berät Sie gerne.

Das Back Office erreichen Sie wie folgt:
 In Belgien: +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549
 In Frankreich: +33 (0)1 60 86 48 70

Oder besuchen Sie unsere Webseite www.linitop.com

Diese Produktinformation ersetzt alle vorherigen Produktinformationen über dasselbe Produkt und macht sie ungültig. Die Empfehlungen, insbesondere was die Unterhaltungsarbeiten betrifft, haben rein informativen Charakter. Sie ersetzen keinesfalls eine Beschreibung, die an Art und Zustand des zu bearbeitenden Untergrunds angepasst ist. Da sich die Technik immer weiter entwickelt, liegt es in der Verantwortung des Kunden, sich vor jeder Anwendung des Produkts bei unserer zuständigen Abteilung zu erkundigen, ob die vorliegende Produktinformation nicht durch eine neuere ersetzt wurde.



Durieu S.A.
 91070 BONDOUFLE - France
 T. +33 (0)1 60 86 48 70
 F. +33 (0)1 60 86 84 84
 info@durieu.com
 www.durieu.com

Durieu Coatings S.A. / N.V.
 New Tech Center
 Avenue Albert Einstein 2 A
 1348 Louvain-La-Neuve
 Belgique / België
 T. +32 (0)10 420 090
 F. +32 (0)10 420 099
 info@durieucoatings.com
 www.durieucoatings.com

0800 95 549