

# LINITOP®

## LINITOP PRIM & FINISH

### Transparente Imprägnierlasur



AUSSEN

Holzveredient Vorrang

<b>Beschreibung</b>	Transparente, mikroporöse Imprägnierlasur für nicht maßhaltiges Holz im Freien. Seidenmatte Oberfläche.
<b>Klassifizierung</b>	Familie 1, Klasse 4a (gemäß den Klassifikationen NBT 22-003 und NFT 36-005).
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drei Funktionen:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imprägniergrund, um die Haftung des Endanstrichs (LINITOP CLASSIC** oder SOLID**) zu verbessern.</li> <li>2. Schützende Lasur: System, das in 3 Schichten aufgetragen wird. Ideal für Holz, das starker Feuchtigkeit ausgesetzt ist.</li> <li>3. Getönter Voranstrich vor Endanstrich mit VERNIS**, YACHT VERNIS** oder PARKET**.</li> </ol> </li> <li>• Enthält einen Schutz vor Pilzbefall für den trockenen Farbfilm.</li> <li>• Dringt tief in den Untergrund ein und schützt ihn. Passt sich perfekt an Ausdehnung und Schrumpfung des Holzes an.</li> <li>• Für den Auftrag auf der Baustelle oder in der Werkstatt.</li> </ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senkrechte Oberflächen.</li> <li>• Schützt und dekoriert Fassadenverkleidungen, Gartenhäuser, Zäune, Geländer. Nicht für Red Cedar und Holzarten, die ein Antioxidans enthalten (z. B. Iroko).</li> <li>• Auch für Innenräume geeignet: Türen, Rahmen, Wandverkleidungen usw.</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zusammensetzung:</b></li> <li>• <b>Dichte (bei +20°C):</b></li> <li>• <b>Flammpunkt:</b></li> <li>• <b>Viskosität:</b></li> <li>• <b>Feststoffgehalt:</b></li> <li>• <b>VOC:</b></li> <li>• <b>Verpackungen:</b></li> <li>• <b>Haltbarkeit:</b></li> <li>• <b>Aufbewahrung:</b></li> <li>• <b>Aussehen in der Dose:</b></li> <li>• <b>Aussehen des trockenen Produkts:</b></li> <li>• <b>Farbtöne:</b></li> <li>• <b>Werkzeuge:</b></li> <li>• <b>Verdünnung:</b></li> <li>• <b>Reinigung der Werkzeuge:</b></li> <li>• <b>Verarbeitungsbedingungen:</b></li> <li>• <b>Ergiebigkeit:</b></li> <li>• <b>Trocknungszeit (Angaben bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit):</b></li> <li>• <b>Sicherheit:</b></li> </ul>	Alkydharze. 0.915 ± 0.05. > 60°C. Dünnflüssige Flüssigkeit. 33% ± 5. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/f): 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 485 g/l VOC. 1 l, 2,5 l, 5 l und 10 l. Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung. Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen. Getönte Flüssigkeit. Seidenmatt.  Pinsel, Rolle, Pistole. Gebrauchsfertig. Terpentinersatz. Einhalten der vom Hersteller des Produkts vorgegebenen Bedingungen und Vorschriften. Nicht bei einer Umgebungstemperatur unter +10°C oder über +30°C verarbeiten. Relative Luftfeuchtigkeit: 50%. 14 bis 18 m²/l. - Staubtrocken: 6 Std. - Überstreichbar: 24 Std. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung. Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

Holzveredent Vorrang

## Vorbereitung des Untergrunds

- Anzuwenden auf Holz, dessen Nutzung, Art, Qualität, Behandlungen und Vorbereitung den geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU 59.1) entsprechen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Art des Untergrunds festzustellen und ihn vorzubereiten.
- Das Holz muss trocken, sauber, tragfähig und vorbereitet sein, d. h. nötigenfalls entfettet, geschliffen und entstaubt, nicht gefroren und nicht mit Reif überzogen.

### Auf neuem Holz:

- Schleifen (Korn 120), um die Öffnung der Poren zu fördern und zu optimieren.

### Auf altem Holz:

- Den Untergrund bis aufs blanke Holz abschleifen oder abbeizen.

**Hinweis:** Nach dem Schleifen/Anschleifen den Untergrund immer sorgfältig entstauben.

## Empfehlungen vor dem Auftragen

- Gebrauchsfertig. Vor dem Auftragen gut aufrühren.
- Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +10°C oder über +30°C verarbeiten. Für eine optimale Trocknung sollte die relative Luftfeuchtigkeit um die 50 % betragen.
- Die geltenden Normen und technischen Vorschriften sind einzuhalten.
- Alles abdecken, was nicht behandelt werden soll.
- Die Feuchtigkeit des Holzes darf nicht über 15% liegen.

**Hinweis:** Um das Holz vor Schäden durch UV-Licht zu schützen, darf die farblose Lasur im Freien nicht allein (als Endanstrich) verwendet werden. Zum Abschluss zwei getönte Schichten auftragen.

## Gebrauchsanweisung

Je nach Zustand des Untergrunds:

### Neues Holz:

- Nach dem Schleifen das Holz gemäß einem der beiden oben beschriebenen Systeme schützen.

### Vergrautes Holz:

- Mit WOOD CLEANER\*\* entgrauen, abspülen und trocknen lassen.
- Nötigenfalls schleifen (Korn 120).
- Dann Lasur auftragen.

### Geöltes, schwarz gewordenes Holz:

- Mit WOOD OIL CLEANER\*\* entölen, mit WOOD CLEANER\*\* neutralisieren, abspülen und trocknen lassen.
- Nötigenfalls schleifen (Korn 120).
- Dann Lasur auftragen.

**Abzubeizendes Holz:** Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

### 1. Als imprägnierender Voranstrich eines Systems:

- Eine Schicht LINITOP PRIM & FINISH auftragen und gut verstreichen.
- Nach vollkommener Trocknung zuletzt zweimal als Endanstrich getöntes\* LINITOP CLASSIC\*\* oder SOLID\*\* auftragen.

### 2. Schutzsystem mit 3 Schichten.

- 3 Schichten LINITOP PRIM & FINISH auftragen und gut verstreichen. Im Freien müssen die beiden letzten Schichten getönt und nicht farblos\* sein.

**Hinweis:** Nuten und Enden nicht vergessen! Beim Auftrag mit Pistole hinterher mit dem Pinsel verschlichten, um Ungleichmäßigkeiten zu verhindern und das Eindringen des Produkts zu fördern.

## Rat des Fachmanns

- LINITOP PRIM & FINISH immer in Richtung der Holzmaserung auftragen.
- Auf neuem Holz (oder Holz, bei dem jede Beschichtung bis aufs blanke Holz entfernt wurde), das nicht dauerhaft ist und keine schützende Behandlung erhalten hat, wird empfohlen, vorher eine Behandlung des Holzes mit einem geeigneten Mittel gegen Insekten- oder Pilzbefall sowie gegen Bläue durchzuführen.

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

### Getönter Untergrund mit Endbehandlung:

- Eine Schicht LINITOP PRIM & FINISH\* auftragen.
- Nach dem Trocknen ohne Zwischenschliff eine Schicht VERNIS\*\*, YACHT VERNIS\*\* oder PARKET\*\* auftragen, anschleifen und dann eine zweite Schicht aufbringen.

## Pflege

Für das Schutzsystem mit 3 Schichten:

### Übliche Renovierung:

- Je nach Zustand des Anstrichs 1 oder 2 Schichten auftragen, vorher jedoch bürsten oder anschleifen.

### Verspätete Renovierung:

- Ist der Untergrund sehr stark geschädigt, bis aufs blanke Holz abschleifen oder abbeizen, dann 3 Schichten auftragen.

**Hinweis:** Nach dem Schleifen/Anschleifen den Untergrund immer sorgfältig entstauben.

\* Um das Holz vor Schäden durch UV-Licht zu schützen, dürfen die farblose Lasur im Freien nicht allein (als Endanstrich) verwendet werden. Zum Abschluss zwei getönte Schichten auftragen.

\*\* Gleicher Hersteller

**Unsere Abteilung Back Office berät Sie gerne.**

**Das Back Office erreichen Sie wie folgt:  
In Belgien: +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549  
In Frankreich: +33 (0)1 60 86 48 70**

**Oder besuchen Sie unsere Webseite [www.linitop.com](http://www.linitop.com)**

Diese Produktinformation ersetzt alle vorherigen Produktinformationen über dasselbe Produkt und macht sie ungültig. Die Empfehlungen, insbesondere was die Unterhaltungsarbeiten betrifft, haben rein informativen Charakter. Sie ersetzen keinesfalls eine Beschreibung, die an Art und Zustand des zu bearbeitenden Untergrunds angepasst ist. Da sich die Technik immer weiter entwickelt, liegt es in der Verantwortung des Kunden, sich vor jeder Anwendung des Produkts bei unserer zuständigen Abteilung zu erkundigen, ob die vorliegende Produktinformation nicht durch eine neuere ersetzt wurde.



**Durieu S.A.**  
91070 BONDOUFLE - France  
T. +33 (0)1 60 86 48 70  
F. +33 (0)1 60 86 84 84  
info@durieu.com  
www.durieu.com

**Durieu Coatings S.A. / N.V.**  
New Tech Center  
Avenue Albert Einstein 2 A  
1348 Louvain-La-Neuve  
Belgique / België  
T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099  
info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**0800 95 549**