

LINITOP®

YACHT VERNIS

Wasserbeständiger Spezial-Klarlack



INNEN
AUSSEN

Holzveredler Vorrat

Beschreibung	Farbloser Schutz- und Dekorationslack für alle Hölzer, die beim Schiffbau verwendet werden. Kombiniert Leistung mit einfacher Verarbeitung. Speziell für raues und feuchtes Klima.
Klassifizierung	Familie 1, Klasse 4a (gemäß den Klassifikationen NBT 22-003 und NFT 36-005).
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Verschönert das Holz, macht es dauerhaft undurchlässig und schützt es vor UV-Belastung. • Sorgt für optimalen Schutz von Untergründen, die intensiven und schwierigen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. • Ist insbesondere beständig gegen die verschiedensten Niederschläge: Nebel, Schnee, Regen, Salzwasser.. • Ideal für Räume, in denen starke Feuchtigkeit herrscht (Badezimmer) oder für Boote. • Mit flexiblen Alkydharzen angereichert, um Dimensionsschwankungen von Holz widerstehen zu können. • Sehr einfache Verarbeitung. Hervorragende, mühelose Streichfähigkeit und sehr schöner Verlauf. • Bildet keine Blasen, blättert nicht ab. Abwaschbar. • Lieferbar in Seidenmatt oder Glänzend. • Farblos. Hilft, das natürliche Aussehen des Holzes zu bewahren.
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Holz in Innenräumen und im Freien. • Schützt und verschönert Rahmen, Fenster, Möbel, Boote (über der Wasserlinie) usw. • Blankes oder bereits lackiertes Holz mit Ausnahme von Hölzern, die ein Antioxidans enthalten (z. B. Iroko).
Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> • Zusammensetzung: • Dichte (bei +20°C): • Flammpunkt: • Viskosität: • Feststoffgehalt: • VOC: • Verpackungen: • Haltbarkeit: • Aufbewahrung: • Aussehen in der Dose: • Aussehen des trockenen Produkts: • Farbtöne: • Werkzeuge: • Verdünnung: • Reinigung der Werkzeuge: • Verarbeitungsbedingungen: • Ergiebigkeit: • Trocknungszeit (Angaben bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit): • Sicherheit: 	Modifizierte Polyurethan-Alkydharze. 0.935 ± 0.05. > 60°C. Zähflüssige Flüssigkeit. 58% ± 3. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 400 g/l VOC. 0,25 l, 0,75 l und 2,5 l. Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung. Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen. Bernsteinfarbige Flüssigkeit. Seidenmatt, glänzend. Farblos. Pinsel, Rolle, Pistole. Gebrauchsfertig. Terpentinersatz, ggfs. Terpentinersatz. Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +10°C oder über +25°C verarbeiten. Die geltenden Normen und technischen Vorschriften sind einzuhalten. 18 m ² /l je Schicht. - Staubtrocken: 5 Std. - Überstreichbar: 24 Std. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

Holzveredler Vorrat

Vorbereitung des Untergrunds

- Anzuwenden auf Holz, dessen Nutzung, Art, Qualität, Behandlungen und Vorbereitung den geltenden Normen und technischen Vorschriften entsprechen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Art des Untergrunds festzustellen und ihn vorzubereiten.
 - Das Holz muss trocken, sauber, tragfähig und vorbereitet sein, d. h. nötigenfalls entfettet, geschliffen und entstaubt, nicht gefroren und nicht mit Reif überzogen.
- Auf neuem Holz:**
- Schleifen (Korn 180), um die Öffnung der Poren zu fördern und zu optimieren.
- Auf bereits lasiertem Holz:**
- Ein Lackieren ist möglich, sofern sich die vorhandene Lasur in gutem Zustand befindet. Es muss jedoch auf der gesamten Fläche sorgfältig geschliffen werden (Korn 280).
- Auf altem, unbeschädigtem Lack:**
- Eventuell vorhandene brüchige Bereiche entfernen, dann die gesamte Oberfläche anschleifen, um eine bessere Haftung zu erzielen.
- Auf altem Lack in schlechtem Zustand (von feinen Rissen durchzogen, abgeblättert...):**
- Den Untergrund auf der gesamten Fläche bis aufs blanke Holz abschleifen oder abbeizen.
- Hinweis:** Nach dem Schleifen/Anschleifen den Untergrund immer sorgfältig entstauben.

Empfehlungen vor dem Auftragen

- Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen. Vor und während dem Auftragen gut umrühren.
- Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +10°C oder über +25°C verarbeiten. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 50% ermöglicht eine optimale Trocknung.
- Die geltenden Normen und technischen Vorschriften sind einzuhalten.
- Die Feuchtigkeit des Holzes darf nicht über 12% liegen.
- Alles abdecken, was nicht behandelt werden soll.
- Bei der Arbeit in Innenräumen immer auf gute Belüftung achten.
- Halten Sie sich je nach Untergrund an die entsprechenden Anweisungen im Folgenden.

Gebrauchsanweisung

- Im Freien:**
- Neues Holz oder Holz, das von allen Beschichtungen befreit wurde:**
- Schleifen (Korn 180), um die Öffnung der Poren zu fördern und zu optimieren, dann zwei Schichten YACHT VERNIS auftragen.
- Zwischen dem Auftragen der Schichten 24 Stunden warten.
- Für ein besonders hochwertiges Ergebnis nach jeder Schicht leicht anschleifen (Körnung 280) und entstauben.
- Bei sehr stark saugendem Holz 3 Schichten auftragen.
- Auf altem Lack:**
- Lesen Sie den Absatz „Vorbereitung des Untergrunds“. Dann je nach Porosität des Holzes 2 Schichten YACHT VERNIS.
- Vergrautes Holz:**
- Mit WOOD CLEANER* entgrauen, dann auf den trockenen und sauberen Untergrund 3 Schichten YACHT VERNIS auftragen.
- Geöltes, schwarz gewordenes Holz:**
- Mit dem System aus WOOD OIL CLEANER* und WOOD CLEANER* entölen, dann je nach Porosität des Holzes auf den trockenen und sauberen Untergrund 2 bis 3 Schichten YACHT VERNIS auftragen.
- Abzubeizendes Holz:** Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
- Innenräume:**
- Weichholz:**
- Eine oder zwei Schichten YACHT VERNIS auf den vorbereiteten Untergrund auftragen.
- Hartholz:**
- Zwei oder drei Schichten YACHT VERNIS auf den vorbereiteten Untergrund auftragen.
- Hinweis:** Nach dem Ab- oder Anschleifen immer entstauben.

Rat des Fachmanns

- Verwenden Sie am besten eine Mohairrolle mit kurzem Flor.
- Zum Füllen kleiner Unebenheiten der Oberfläche:
- Eine Schicht verdünnten YACHT VERNIS auftragen. Trocknen lassen.
- Eine Schicht PORENFÜLLER* auftragen. Nach dem Aushärten leicht schleifen. Entstauben.
- Abschließend eine Schicht YACHT VERNIS auftragen. Behandlung nötigenfalls wiederholen.
- YACHT VERNIS in Richtung der Holzmaserung auftragen und dabei den Lack kreuzweise verschichten.
- Getönter Untergrund mit Endbehandlung:
- Eine getönte Schicht LINITOP PRIM & FINISH* nach Vorschrift auftragen (nicht anschleifen).
- Nach dem Trocknen ohne Zwischenschliff eine Schicht YACHT VERNIS auftragen, anschleifen und dann die zweite Schicht aufbringen.
- Für eine optimale Oberfläche die Ecken des Holzes durch manuelles Anschleifen abrunden. Entstauben.
- Besonders auf die Nuten und die Enden achten.
- Bei der Arbeit mit Pistole hinterher nötigenfalls mit dem Pinsel verschichten, um ein eventuelles Abfließen zu verhindern und das Eindringen des Produkts zu fördern.
- Die erste Schicht mit 5-10% Terpentinersatz verdünnen, ebenso beim Auftragen mit der Pistole.

Pflege

- Übliche Renovierung:** Je nach Zustand des Anstrichs 1 oder 2 Schichten YACHT VERNIS auftragen, vorher jedoch bürsten oder anschleifen.
- Verspätete Renovierung auf einem stark beschädigten Untergrund:** Untergrund bis aufs blanke Holz abschleifen oder abbeizen, dann je nach Porosität des Holzes 2 oder 3 Schichten YACHT VERNIS auftragen.

* Gleicher Hersteller

Unsere Abteilung Back Office berät Sie gerne.

Das Back Office erreichen Sie wie folgt:
In Belgien: +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549
In Frankreich: +33 (0)1 60 86 48 70

Oder besuchen Sie unsere Webseite www.linitop.com

Diese Produktinformation ersetzt alle vorherigen Produktinformationen über dasselbe Produkt und macht sie ungültig. Die Empfehlungen, insbesondere was die Unterhaltungsarbeiten betrifft, haben rein informativen Charakter. Sie ersetzen keinesfalls eine Beschreibung, die an Art und Zustand des zu bearbeitenden Untergrunds angepasst ist. Da sich die Technik immer weiter entwickelt, liegt es in der Verantwortung des Kunden, sich vor jeder Anwendung des Produkts bei unserer zuständigen Abteilung zu erkundigen, ob die vorliegende Produktinformation nicht durch eine neuere ersetzt wurde.



Durieu S.A.
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com

Durieu Coatings S.A. / N.V.
New Tech Center
Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve
Belgique / België
T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

0800 95 549