



# OWATROL® E-B

## FARBADDITIV – FIXIERGRUND

<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>OWATROL® E-B ist ein Additiv in wässriger Lösung, das in Acryl- oder Vinylfarbe gemischt wird und ein einfacheres Auftragen auf besonders instabilen Untergründen ermöglicht, (kreibender Putz, gekalkte Wände, altes Pliolite oder alter Anstrich).</p> <p>Kann ebenfalls vor dem Endanstrich als Sperrschicht bei schwierigen Untergründen (Aluminium, Kupfer usw.) verwendet werden.</p>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verfestigt kreidende oder poröse Untergründe und vermindert das Risiko eines Abblätterns des Endanstrichs.</li><li>• Sperrt und isoliert den Untergrund (Decke) bei diversen (Wasser-)Flecken, bei Ruß und Rauchspuren aufgrund eines (Schwel-)Brands.</li><li>• Isoliert Tanninflecken und gestattet einen einfachen Neuanstrich von Eichenbalken.</li><li>• Verhindert die Oxydation von NE-Metallen (z. B. Kupfer) sowie die Entwicklung von Grünspan.</li><li>• Verleiht einem mittelmäßig deckenden Weiß mehr Deckkraft.</li><li>• Verbessert die Haftung zwischen der ersten und der zweiten Schicht des Endanstrichs.</li><li>• Ermöglicht ein direktes Überstreichen von lackierten Wänden, PVC, Aluminium usw.</li><li>• Zeitgewinn: Wird direkt in die Farbe der ersten Anstrichschicht gegeben, wodurch zwei Schichten in einem Arbeitsgang aufgetragen werden.</li><li>• Wirtschaftlich: Ermöglicht die Verwendung von Farbresten als Universal-Fixiergrund.</li><li>• Überstreichbar nach 4 Stunden (Umgebungstemperatur +20 °C, relative Luftfeuchtigkeit 50 %).</li></ul>
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Innen und außen.</li><li>• Wird direkt in die Acryl- und Vinylfarbe usw. der ersten Farbschicht gemischt.</li><li>• Kann auch pur verwendet werden.</li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Bindemittel:</b> Acryl- und Alkydharze.</p> <p><b>Lösemittel:</b> Wasser.</p> <p><b>Dichte (bei +20 °C):</b> 0,953 ± 0,01.</p> <p><b>Viskosität:</b> Flüssiges Gel.</p> <p><b>Feststoffgehalt:</b> 38 % ± 3.</p> <p><b>Flammpunkt:</b> Nicht als unbrennbar klassifiziert.</p> <p><b>Lagerung:</b> Mindestens 1 Jahr im dicht verschlossenen Originalgebinde.</p> <p><b>Gebindegrößen:</b> 1 l, 2,5 l und 10 l</p> <p><b>Trocknungszeit:</b> Lesen Sie die Vorschriften des Herstellers der verwendeten Farbe.</p> <p><b>FOV:</b> EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 220 g/l FOV.</p>
<b>Vorbereitung des Untergrunds</b>	<p>OWATROL® E-B wird in die Farbe eingemischt. Anzuwenden auf einem Untergrund, der sauber, trocken, tragfähig und vorbereitet (entfettet, geschliffen usw.) ist und dessen Nutzung, Art, Qualität, Behandlung und Vorbereitung den geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU) sowie den Angaben auf der Farbdose, mit der OWATROL® vermischt wird, entspricht.</p> <p>Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Art des Untergrunds festzustellen und ihn vorzubereiten.</p>
<b>Werkzeuge</b>	<p>Die gleichen Werkzeuge, die auf der Farbdose empfohlen werden, der OWATROL® E-B beigemischt wird.</p>

## Anwendungshinweise

- Prüfen, ob die Verträglichkeit zwischen OWATROL® E-B und der Farbe gewährleistet ist. Die Mischung muss gleichmäßig sein.
- Zunächst die Farbe aufrühren, dann OWATROL® E-B beimischen. Erneut aufrühren.
- Die Anwendungstemperatur muss zwischen +5 °C und +35 °C betragen.
- OWATROL® E-B nur bei der ersten Farbschicht als Additiv verwenden.
- Nicht für Alkydfarben und Farben auf öliger Basis geeignet. In diesem Fall RUSTOL-OWATROL®\* verwenden. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Auch nicht in Mischung mit einem Acryl-Klarlack verwenden.

## Anwendung

### Prozentsatz OWATROL® E-B, der in 1 l Farbe gemischt werden muss:

Vorher nicht gestrichene Untergründe	Gesund und stabil	<b>30 % OWATROL® E-B</b>
	Porös oder kreidend	<b>50 % OWATROL® E-B</b>
Bereits gestrichene Untergründe	Stabil	<b>25 % OWATROL® E-B</b>
	Stabil, bereits gestrichen (mit Silikatfarbe oder Pliolit, Lack usw.)	<b>30 % OWATROL® E-B</b>
	Kreidende Untergründe	<b>50 % OWATROL® E-B</b>
	Alter Lack in gutem Zustand	<b>10 % OWATROL® E-B</b>
Untergründe, die instabil oder in sehr schlechtem Zustand sind		<b>50 % OWATROL® E-B</b>
Besondere Untergründe	Holz	<b>50 % OWATROL® E-B</b>
	Nicht poröse Untergründe: Kunststoff, Glas Vinyltapete	<b>10 % OWATROL® E-B</b>

Die Anteile von OWATROL® E-B können je nach Untergrund, dessen Zustand und der Art des Auftrags unterschiedlich sein. Außerdem sind die oben angegebenen Prozentsätze Richtwerte, die keine Haftungsansprüche gegen die Durieu S.A. nach sich ziehen können.

Die Mischung gemäß der vom Hersteller der verwendeten Farbe vorgegebenen Empfehlungen und Vorschriften auftragen.

## Ergiebigkeit

OWATROL® E-B pur : 6 m<sup>2</sup>/L.

## Reinigung der Werkzeuge

Wasser und Reinigungsmittel.

## Aufbewahrung

Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen aufbewahren.

## Sicherheit

Lesen Sie das auf unserer Webseite [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) erhältliche Sicherheitsdatenblatt (SDB) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

\* Gleicher Hersteller

Die nebenstehend gegebenen Informationen sind unverbindlich und können nicht Grundlage eines Haftungsanspruchs gegen den Hersteller sein, da er keine Kontrolle über die Anwendung seiner Produkte hat.