



OLÉOFLOOR® TRADITION

HALTBARES ÖL FÜR PARKETT UND HOLZTREPPEN

Produkt- beschreibung	OLÉOFLOOR® TRADITION ist ein sehr nährendes und haltbares Öl, das besonders für die Imprägnierung von Parkett und Holztreppen gedacht ist, die stark belastet sind.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Farbloser, leicht satinierter Schutzanstrich gegen Flecken.• Verbesserung der natürlichen Widerstandsfähigkeit von Holz.• Hervorragende Haltbarkeit.• Sehr einfache Verarbeitung.• Verändert die natürliche Färbung des Holzes nicht oder nur geringfügig.
Einsatzgebiete	Parkett und Holztreppen. Insbesondere alle Böden, die sehr stark strapaziert werden.
Technische Daten	Aussehen: Leicht bernsteinfarben. Bindemittel: Alkyd. Lösemittel: Terpentinersatz. Dichte bei 20°C: 0.91 ± 0.02. Feststoffgehalt: 89 ± 2. Viskosität bei 20°C: 150 ± Centipoise (cP) bei 23°C. Gebindegrößen: 1 L und 5 L. Lagerfähigkeit: MAXIMUM 2 Jahre im verschlossenen Originalgebilde. Flammpunkt: > 61°C.
Vorbereitung des Untergrunds	OLÉOFLOOR® TRADITION wird auf einem Untergrund angewendet, der entsprechend den geltenden Normen trocken, sauber, tragfähig und vorbereitet ist. Je nach Holzart mit einem Schleifpapier (Körnung 100 bis 120) schleifen.
Untergrund	Hölzer, deren Nutzung, Art, Qualität, Zustand, Behandlung und Vorbereitung den geltenden Vorschriften entspricht.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• OLÉOFLOOR® TRADITION gleichmäßig bis zur Sättigung in Richtung und quer zu der Holzmaserung auftragen, 20 Minuten einwirken lassen und mit einem beigefarbenen Pad einarbeiten, danach überschüssiges Material entfernen.• Nach 20 Minuten mit einem beigen Pad OLÉOFLOOR® TRADITION bis zur Sättigung einarbeiten.• Nötigenfalls ein wenig hinzufügen.• Nach 3 bis 16 Stunden abschließend mit einem weißen Pad FP/406W oder einer Aktivfaserscheibe BNN/406 polieren.
Tipp des Fachmanns	Große Flächen müssen in Teilflächen von 20 bis 50 m ² unterteilt werden, die innerhalb von 20 Minuten behandelt werden können. Bei großer Wärme oder bei trockenem Wetter müssen diese Teilflächen verkleinert werden.
Werkzeuge	Mohairrolle (kurzer Besatz), Pinsel, Tuch, Gummispachtel oder beiges Pad SP0/06E.
Verdünnung	Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.

Ergiebigkeit	Je nach Holzart 15 bis 20 m ² /L.
Trocknung bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Polieren nach ± 3 bis 16 Stunden. • Voll belastbar: nach 10 Tagen. • Kann vorsichtig 1 Tag nach dem Polieren betreten werden. • Aufstellen von Möbeln nach 3 Tagen. • Teppiche auslegen nach 10 Tagen. • Reinigung der Böden mit Wasser oder Reinigungsmitteln nach 1 Monat.
Instandhaltung	Für die normale Pflege ein leicht feuchtes Wischtuch mit einer SOAPCLEAN*-Lösung verwenden. Sehr stark belastete Bereiche müssen mit OLÉOFLOOR® TRADITION nachbehandelt werden, das im Verhältnis 1:1 mit Terpentinersatz verdünnt wird (1 Anteil OLÉOFLOOR® TRADITION und 1 Anteil Terpentinersatz).
Reinigung der Werkzeuge	Terpentinersatz. Mit Öl getränkte Pads oder Tücher können sich selbst entzünden. Um Unfälle zu vermeiden, müssen sie im Freien in einem dicht verschlossenen Metallbehälter gelagert werden.
Lagerung	Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen aufbewahren.
Sicherheit	Lesen Sie das auf unserer Webseite www.owatrol.com erhältliche Sicherheitsdatenblatt (SDB) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
Version	19.06.14

* Gleicher Hersteller



Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:

Stemmer SA

Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux
 Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: info@stemmersa.ch
www.stemmersa.ch

DURIEU S.A.
 91070 Bondoufle - Frankreich
 Tel. +33 (0)1 60 86 48 70
 Fax +33 (0)1 60 86 84 84

OLÉOFLOOR® TRADITION ist eine Marke von



Weitere Lösungen unter:
www.owatrol.com