



AUSSEN



WASSER-  
BASIERT

# PCD 91

## SCHUTZANSTRICH FÜR SCHNITTFLÄCHEN BEI KESSELDROCKIMPRÄGNIERTEM HOLZ

<b>Produkt- beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohes Benetzungsvermögen. Ausgezeichnete Imprägnierung der Schnittfläche.</li> <li>• Keine Filmbildung.</li> <li>• Gebrauchsfertig.</li> <li>• Schutzanstrich auf Wasserbasis.</li> <li>• Einfache Verarbeitung.</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCD 91 ist ein Schutzanstrich für Schnittflächen und Ausbesserungen der Imprägnierung bei kesseldruckimprägnierten Hölzern (Klassen 3 und 4) während ihrer Verarbeitung in der Werkstatt oder auf Baustellen, bevor ein schützender Endanstrich aufgetragen wird. Ausgerüstet mit Filmschutz gegen Pilzbefall.</li> <li>• Schützt vor Verrottung, Insekten und Moos, sogar an unzugänglichen und feuchten Stellen.</li> </ul>
<b>Einsatzgebiete</b>	<p>Für alle kesseldruckimprägnierten Hölzer.</p>
<b>Technische Daten</b>	<p>Klassifikation Familie 1, Klasse 7b2 gemäß der Norm NFT36-005.  <b>Aussehen:</b> Flüssig.  <b>Bindemittel:</b> Acrylharze.  <b>Dichte bei 20°C:</b> 1,01 ± 0,1.  <b>Feststoffgehalt:</b> 7 % ± 1.  <b>Viskosität bei 20°C:</b> 97" ± 5.  <b>pH-Wert:</b> 8 ± 0.5.  <b>Gebindegrößen:</b> 1 Liter, 2,5 Liter und 10 Liter.  <b>Lagerung:</b> Mindestens 1 Jahre im dicht verschlossenen, nicht angebrochenen Originalgebinde.  <b>Flammpunkt:</b> &gt; 100°C.  <b>FOV:</b> EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 25 g/l FOV.  <b>Farbtöne:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Khakibraun</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Braun</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kesseldruck</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Grün</p> </div> </div>
<b>Untergrund</b>	<p>Hölzer, deren Nutzung, Art, Qualität, Zustand, Behandlung und Vorbereitung den geltenden Vorschriften entspricht.</p>
<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kleine, in ihrer Größe beschränkte Ausbesserungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf die betreffenden Stellen eine großzügige Schicht PCD 91 auftragen.</li> <li>- Nötigenfalls Farbnasen abwischen.</li> </ul> </li> <li>• <b>Große Schnittflächen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der betreffende Bereich kann 5 Minuten lang im Produkt getränkt werden.</li> <li>- Produkt abtropfen lassen.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Werkzeuge</b>	<p>Pinself, Rolle, Airless-Spritzpistole oder Gefäß zum Tränken.</p>
<b>Verdünnung</b>	<p>Nicht verdünnen.</p>

Die nebenstehend gegebenen Informationen sind unverbindlich und können nicht Grundlage eines Haftungsanspruchs gegen den Hersteller sein, da er keine Kontrolle über die Anwendung seiner Produkte hat.

<b>Ergiebigkeit</b>	5 bis 7 m <sup>2</sup> /Liter. Die Ergiebigkeit schwankt in der Praxis und hängt von der Art der Nutzung, dem Oberflächenzustand und der Saugfähigkeit des Untergrunds sowie von der Auftragstechnik ab.
<b>Trocknung und Überstreichen</b>	<b>Trocknungszeit:</b> 48 Stunden bei 22 °C. Es ist wichtig, sich an die Trocknungszeit zu halten, damit die aktiven Wirkstoffe ins Holz einziehen können. <b>Überstreichen:</b> PCD 91 ist ein Schutzanstrich. Er ersetzt keinesfalls einen Endanstrich. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird empfohlen, nach einer Trocknungszeit von 48 Stunden die gesamte kesseldruckimprägnierte Holzkonstruktion mit SEASONITE®* zu behandeln, um ein Vergrauen zu beschränken sowie das Risiko von Rissbildungen und einer Verformung des Holzes zu vermeiden, wenn es extremem Sonnenschein, Regen oder Frost ausgesetzt ist.</li> <li>• Nach der Vorbereitung mit SEASONITE®* ist PCD 91 mit allen OWATROL- oder DURIEU-Holzschutzprodukten kompatibel. Ebenfalls kompatibel mit allen Ein- oder Zweikomponenten-Endanstrichen.</li> </ul>
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Werkzeuge mit Wasser reinigen.
<b>Aufbewahrung</b>	Haltbarkeit. Mindestens 3 Jahre im verschlossenen, nicht angebrochenen Originalgebinde. Produkt in seiner Originalverpackung geschützt vor Frost und hohen Temperaturen aufbewahren.
<b>Sicherheit</b>	Lesen Sie das auf unserer Webseite <a href="http://www.owatrol.pro">www.owatrol.pro</a> erhältliche Sicherheitsdatenblatt (SDB) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
<b>Datum der Veröffentlichung</b>	März 2015

\* Gleicher Hersteller



**Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:**

**Stemmer** SA

Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux  
Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: [info@stemmersa.ch](mailto:info@stemmersa.ch)  
[www.stemmersa.ch](http://www.stemmersa.ch)

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgien

Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

PCD 91 ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

[www.owatrol.pro](http://www.owatrol.pro)