



# PRO SOLID STAIN

## INDUSTRIELLER DECKLACK

<b>Produkt- beschreibung</b>	PRO SOLID STAIN ist ein industrieller Decklack für Holz auf Acrylharzbasis.
<b>Klassifizierung</b>	Familie 1 Klasse 7b2 gemäß Klassifikation NFT 36-005.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doppelfunktion: Imprägniert das Holz und ist halb-filmbildend.</li><li>• Hervorragende Beständigkeit des Films. Mikroporöse Lasur.</li><li>• Sehr gute Haftung.</li><li>• Enthält einen Schutz vor Pilzbefall für den trockenen Farbfilm.</li></ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Holzhäuser, Fassadenverkleidungen, Zäune, Terrassen, Fensterläden, Möbel usw.</li><li>• Neues und altes Holz.</li><li>• Holz mit altem Farb- oder Lasuranstrich.</li><li>• Hölzer, deren Nutzung, Art, Qualität, Zustand, Behandlung und Vorbereitung den geltenden Vorschriften entspricht.</li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Aussehen:</b> Matt.</p> <p><b>Bindemittel:</b> Hochleistungs-Acrylharz.</p> <p><b>Dichte (bei + 20 °C):</b> 1,24 ± 0,04.</p> <p><b>Viskosität:</b> Flüssiges Gel.</p> <p><b>Feststoffgehalt:</b> 44 % ± 2.</p> <p><b>Flammpunkt:</b> Nicht als unbrennbar klassifiziert.</p> <p><b>Aufbewahrung:</b> Mindestens 1 Jahr in der dicht verschlossenen Originalverpackung.</p> <p><b>Gebindegröße:</b> 20-Liter-Eimer.</p> <p><b>Farbtöne:</b> Auf Anfrage und bei Abnahme einer Mindestmenge.</p> <p><b>Trocknung (Angaben bei + 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Staubtrocken: 20 Minuten.</li><li>- Berührungstrocken und griffest: 1,5 Std.</li><li>- Stapelbar und versiegelbar: 3 Std.</li><li>- Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Farbton beeinflussen die Trockenzeit.</li></ul> <p><b>FOV:</b> &lt; 5 %.</p>
<b>Werkzeuge</b>	Borstenpinsel, Roller, Airless-Spritzpistole, Airmix und Standard-Druckluft.
<b>Empfehlungen vor der Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen, ob der Untergrund für einen wässrigen Holzdecklack geeignet ist.</li><li>• Die vom Hersteller des Produkts vorgegebenen Bedingungen und Vorschriften sind zu beachten.</li><li>• Nicht bei einer Umgebungstemperatur unter + 10 °C oder über + 30 °C verarbeiten.</li><li>• Nicht auf zu heißes Holz auftragen (nach längerer Sonneneinstrahlung kann sich das Holz auf 60 °C aufheizen).</li><li>• Geeignet für Holz, dessen Feuchtigkeitsgehalt höchstens 18 % beträgt.</li></ul>

<b>Verdünnung</b>	Nicht mit Lösemitteln oder Wasser verdünnen. Die Farben können sich untereinander vermischen.
<b>Ergiebigkeit</b>	Pro Schicht (theoretisch): 8 bis 10 m <sup>2</sup> /Liter. Empfohlenes Flächengewicht: 70 bis 110 g/m <sup>2</sup> pro Schicht. Die Ergiebigkeit schwankt in der Praxis und hängt von der Art, dem Oberflächenzustand und der Saugfähigkeit des Untergrunds sowie von der Auftragstechnik ab.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Wasser und Reinigungsmittel.
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	Das Holz muss neu, sauber, trocken und frei von alten Beschichtungen sein. <b>Vorbereitung des Holzes:</b> Sicherstellen, dass das Holz nicht lasiert ist. Sollte es lasiert sein, mit einer 100er- oder 120er-Körnung anschleifen. <b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Schicht PRO SOLID STAIN auftragen.</li> <li>• Mindestens zwei Stunden bei 20°C trocknen lassen. Die Trockenzeit lässt sich durch Erhöhen der Temperatur und/oder durch Gebläseluft beschleunigen.</li> <li>• Eine zweite Schicht auftragen.</li> </ul>
<b>Instandhaltung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flächen, die stark den Wittereinflüssen ausgesetzt sind oder sehr häufig betreten werden, werden am schnellsten Spuren davontragen. In diesem Fall die beeinträchtigten Flächen reinigen und das Produkt unter Beachtung der Gebrauchsanweisung auftragen.</li> <li>• Im Rahmen der normalen Instandhaltung die Anwendungshinweise beachten.</li> </ul>
<b>Aufbewahrung</b>	Produkt geschützt vor Frost und hohen Temperaturen lagern.
<b>Sicherheit</b>	Lesen Sie das auf unserer Webseite <a href="http://www.owatrol.pro">www.owatrol.pro</a> erhältliche Sicherheitsdatenblatt.
<b>Version</b>	02/2012

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

### Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux  
Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: [info@stemmersa.ch](mailto:info@stemmersa.ch)  
[www.stemmersa.ch](http://www.stemmersa.ch)

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgien

Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

PRO SOLID STAIN ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

01/15 - RCS Tours 331 998 484

