



INNEN
AUSSEN



OWATROL®-DECO

DEKORATIVER ANSTRICH FÜR ALLE UNTERGRÜNDE

Produktbeschreibung	Öl-Alkydlack-Gemisch mit sehr hohem Haftvermögen sowie sehr guter Verarbeitbarkeit und Deckkraft.												
Eigenschaften	OWATROL®-DECO ist ein hochwertiger, speziell eingestellter Kunstharz-Decklack (Alkyd), modifiziert mit OWATROL® OIL. Extrem intensive Benetzung jeglichen Untergrundes. Maximale Haftung auf allen porigen, aber auch auf allen glatten, tragfähigen Untergründen. Sogar direkt auf Rost (durchdringt den Rost und passiviert ihn durch Verdrängung von Luft und Feuchtigkeit). Außergewöhnlich gute Streichbarkeit durch den eingebauten Ölanteil. Erhältlich in 5 vorgefärbten Farbtönen. Haftvermittler / Primer und Deckanstrich in einem. Extrem hohe Ergiebigkeit: 1 Liter reicht für bis zu 15 m ² . Temperaturbeständig bis +175°C. Öl-Anteil sättigt Holzporen und verhindert so ein Eindringen von Feuchtigkeit als Ursache für Abplatzungen sowie Pilzbefall.												
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Farbige, deckende Gestaltung von Metall-, Holz-, Stein- oder auch Kunststoff-Untergründen im Innen- und Außenbereich. • Rostige und rostfreie Metallteile, z.B. Zäune, Tore, Geländer, Rankgitter, Träger, Gartengeräte, Maschinenteile. • Heizkörper. • Holzzäune, Sichtschutzwände. • Gartenmöbel, Schaukeln, Rutschen usw. aus Holz oder Kunststoff. • Blumenkübel aus Metall, Kunststoff, Stein, Beton. • Fensterbänke. • Verzinkte Oberflächen, wie z.B. Regenrinnen. • Kunststoffrohre. • Auch auf Aluminium, Kupfer, Messing, Fliesen oder Glas. • Und viele weitere Dinge, die Sie bislang nicht lackieren konnten und von denen bisher alle Anstriche wieder abgeblättert sind. 												
Vorbereitung	Deckel vorsichtig öffnen, damit ein luftdichtes Wieder-Verschließen möglich ist. Material sorgfältig aufrühren, mehrere Gebinde für absolute Farbgleichheit untereinander vermischen. Angrenzende Bereiche sorgfältig abkleben und abdecken. Untergrund muss sauber, fett-, silikon- und wachsfrei, trocken und tragfähig sein.												
Empfehlungen vor der Anwendung	Neues Holz sollte erst ein bis drei Monate nach der Installation behandelt werden. Einige neue Hölzer zeigen von der vorangegangenen Holzverarbeitung eine glänzende Oberfläche, wodurch ein gutes Eindringen des Anstriches verhindert wird. In diesem Fall wird eine Vorbehandlung mit NET-TROL®* vorgenommen, um die langjährige Haftung zu ermöglichen. Von anderen Untergründen lösen Rost und nicht festsetzende Altanstriche entfernen. Obwohl OWATROL®-DECO bereits außerordentlich gute Hafteigenschaften besitzt, führen folgende Vorgehensweisen zu einer nochmaligen Verbesserung: Stark verrostete Untergründe mit OWATROL® OIL sättigen und Trocknung abwarten. Festsetzende Altanstriche mit OWATROL® OIL dünn abwischen und Trocknung abwarten. Anschleifen vergrößert die zur Verfügung stehende Oberfläche und ist generell sinnvoll.												
Anwendung	OWATROL®-DECO wird unverdünnt mit Pinsel, Rolle, Streichpad oder Spritzpistole (mit bis max. 10% OWATROL® OIL auf gewünschte Viskosität verdünnen; mit Pinsel anschließend verschlichtet) aufgetragen. OWATROL®-DECO wird in einem gleichmäßigen, nicht übermäßig dicken Anstrich aufgetragen. Sollte ein zweiter Anstrich nötig sein, ist eine Trocknungszeit von 24 Stunden erforderlich.												
Pflege und Instandhaltung	Fläche bei Bedarf mit Wasser reinigen. Auffrischungsanstriche können direkt ohne Anschleifen auf den sauberen Altanstrich mit OWATROL®-DECO erfolgen.												
Eigenschaften	<p>Aussehen: Glänzend. Bindemittel: Alkydharze. Dichte (bei +20°C): 1.10 ± 0.05. Feststoffgehalt: 69% ± 5 Flammpunkt: > +60°C Verpackungen: 0,5l, 2,5 l, 20 l. Farbtöne:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Weiß</td> <td>Grau</td> <td>Schwarz</td> <td>Grün</td> <td>Braun</td> <td>Blau</td> </tr> </table> <p>Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung, Anbrüche nur begrenzt lagerfähig. Aufbewahrung: Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen. Aussehen in der Dose: Flüssigkeit. Werkzeuge: Bürste, Rolle, Spritzpistole. Verdünnung: Nicht verdünnen. Gebrauchsfertig. Reinigung der Werkzeuge: Terpentinersatz. Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei einer Luft- und Untergrundtemperatur unter +5°C oder über +35°C verarbeiten. Ergiebigkeit: 15 m²/l. Einwirkzeit bei 20°C: 6 Stunden. Überstreichbar: 24 Stunden. VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Max. 365 g/l Sicherheit: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.</p>							Weiß	Grau	Schwarz	Grün	Braun	Blau
													
Weiß	Grau	Schwarz	Grün	Braun	Blau								
Stand	Juli 2012												

* Derselbe Hersteller

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

OWATROL®-DECO ist eine Marke



Weitere Lösungen unter:

www.owatrol.com/de

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

12/13 - rcs Tours 331 998 484

adfields