



ULTIMAFLOOR®

HOCHLEISTUNGS-PARKETTVERSIEGELUNG FÜR EXTREME BEANSPRUCHUNGEN 2-komponentig

Produktbeschreibung	<p>Polyurethan in wässriger Phase zum Mischen mit dem HÄRTER UFL*. Ausgezeichnetes Überzugsvermögen. Optimale mechanische und chemische Beständigkeit, auch gegen Ammoniakprodukte. Schützt die Holzmaserung und bringt sie zur Geltung. Nicht rutschig. Lichtecht, vergilbt nicht. Farb- und geruchlos. In seidenmatt und matt erhältlich. HÄRTER UFL*: farb- und geruchlos.</p>
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Verschönert und schützt Treppen, Parkett und Holzböden im Innenbereich. • Ideal für: <ul style="list-style-type: none"> - Intensive Nutzung: Flure, Treppen, Esszimmer. - Extrem hohe Nutzung: Büros, Ladengeschäfte, Klassenzimmer, Restaurants, Museen, Gebäudeeingangshallen, Hotels, sowie Orte, die aggressiven Umweltbedingungen ausgesetzt sind (Lebensmittel, Reinigungsmittel usw.).
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Auf allen Holzarten anwendbar, die üblicherweise in diesem Bereich verwendet werden.
Technische Daten	<p>Farbtöne: Farblos Oberfläche: Matt bzw. Seidenmatt Bindemittel: Ultimafloor : Polyurethan - Härter UFL : aliphatische Polyisocyanate. Dichte (20°C): 1.05 ± 0.05. Viskosität: Flüssig Feststoffgehalt: 38 % ± 2. Flammpunkt: Nicht als brennbar klassifiziert. Trocknung (angaben beziehen sich auf 20°C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staubtrocken: 1 Stunde • Normale Nutzung: 24 Stunden • Griffest: 2-3 Stunden • Intensive Nutzung: 2 Wochen • Schleifbar: 4 Stunden • Komplett ausgehärtet: 2 Wochen • Überstreichbar: 4-12 Stunden <p>ULTIMAFLOOR®: 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde - HÄRTER UFL*: 6 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Gebindegrößen: 680 ml ULTIMAFLOOR + 70 ml Härter UFL VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Max. 75 g/l.</p>
Allgemeine Empfehlungen	<ul style="list-style-type: none"> • Angrenzende Flächen, die nicht beschichtet werden sollen, sorgfältig abdecken. • Grünpflanzen entfernen, ein eventuell vorhandenes Aquarium umstellen oder abdecken. • Vor der Anwendung muss das Holz sauber, trocken, frei von Fett und jeglichem Überzugsprodukt sein (siehe Abschnitt „Vorbereitung des Untergrunds“). • Für ein optimales Ergebnis mit zwei Schichten ULTIMAFLOOR® wird empfohlen, zuerst die Grundierung PRIMAFLOOR®* (erhältlich in farblos und 6 Farbtönen) aufzutragen. Es ist ebenfalls möglich, ULTIMAFLOOR® allein in zwei oder drei Schichten aufzutragen, je nach gewünschtem Ergebnis und Zustand des Holzuntergrunds. • Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +10°C oder über +25 °C verarbeiten.
Vorbereitung des Untergrunds	<ul style="list-style-type: none"> • Um zu tiefe Rillen beim Schleifen zu vermeiden, Testschliff mit Parkettschleifmaschine mit 40er- oder 50er-Körnung durchführen. • Je nach erzieltm optischen Ergebnis mit immer feiner werdender Körnung bis 80 oder 100 fortfahren oder aber mit gröberer Körnung beginnen, wenn der Boden unsauber oder uneben ist. • Für die Ränder eine Randschleifmaschine und für die Ecken einen Schaber oder Holzbeitel und Schleifpapier verwenden. • Falls erforderlich, Risse < 2 mm mit LIANFLOOR®* ausbessern und Abschleifen mit Körnung 80 oder 100 fortführen, je nach zuletzt verwendeter Körnung. • Je nach Holzart und Stärke der Nutzschicht Endschliff mit 120er- oder 150er Körnung durchführen.
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> • Rolle aus synthetischen Mikrofasern oder Spezial-Flachpinsel für Versiegelungen. • Es kann die gleiche Rolle wie für die Grundierung PRIMAFLOOR®* verwendet werden.

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

Empfehlungen vor der Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht anwenden bei einer Umgebungs- und Holztemperatur unter 10°C oder über 25°C. • Es wird empfohlen, PRIMAFLOOR®* als Grundierung vor ULTIMAFLOOR® anzuwenden.
Verdünnung	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht verdünnen. • ULTIMAFLOOR® gut aufrühren, damit die Mattierungsmittel gleichmäßig verteilt sind. Möglichst Schrauben-Mischwerkzeug verwenden. • ULTIMAFLOOR® mit Härter UFL* im Verhältnis 10:1 vermischen. • Härter und Versiegelung 1 Minute lang durchmischen (wenn möglich mit einem geeigneten Schrauben-Mischwerkzeug). Umtopfen in ein anderes Gebinde, um schlecht vermischte Bereiche am Rand zu vermeiden. • Vor der Anwendung 5 Minuten vorreagieren lassen.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Eine erste, gleichmäßige Schicht ULTIMAFLOOR® auftragen. Sich dabei zum Licht drehen und an der Seite beginnen, die der Tür gegenüberliegt, um auf die Tür hin zu arbeiten. Bei jeder Schicht jeweils drei Kreuzgänge streichen. • Am Rand beginnen und die gesamte Fläche in Abschnitten von 2x2 m bearbeiten. • Fenster während des Auftrags geschlossen halten, um zu schnelle Trocknung zu verhindern. • 3-4 Stunden bei Umgebungsbedingungen trocknen lassen. • Matt schleifen (Körnung 150-180) für bessere Zwischenhaftung und sorgfältig entstauben. • Die 2. Schicht ULTIMAFLOOR® auftragen, wobei zwischen beiden Schichten nicht mehr als 12 Stunden liegen dürfen.
Empfehlungen nach Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Mit dem Einräumen der Möbel mindestens 48 Stunden warten, Möbelfüße mit Filz schützen. • In den ersten 2 Wochen nach dem Auftragen der Versiegelung keine Teppiche oder Schutzfolien auf den versiegelten Boden legen.
Ergiebigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • 6-7 m²/l je Anstrich.
Wartung	<ul style="list-style-type: none"> • Versiegelten Boden regelmäßig mit Besen oder Staubsauger reinigen. • Wenn erforderlich, Wachs- und Fettflecken und andere festsitzende Verschmutzungen mit SPACENETT®* entfernen. • Regelmäßige Reinigung mit SOAPCLEAN®*. <p>Achtung: SPACENETT®* nicht in den ersten drei Wochen nach dem Auftragen von ULTIMAFLOOR® verwenden, um eine vollständige Trocknung zu ermöglichen.</p>
Reinigung der Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> • Wasser direkt nach der Verwendung
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen.
Sicherheitshinweise	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.com) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
Stand	November 2017

* Gleicher Hersteller

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.