



# TARGOL X BLACK

## SCHÜTZENDES SCHWARZ

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bituminöser schwarzer Hochglanzlack zum Schutz vor Rost, Säure und Feuchtigkeit von Metallen, Zement, Holz und diversen Materialien.</p> <p>Lässt sich hervorragend auf Dachstühle, Rahmen, Tanks, Stangen, Pfosten, Fundamente, Kanalisationen, vergrabene oder versenkte Elemente auftragen.</p> <p>Schützt Metalle vor Korrosion und hält hervorragend auf leichtem und behandeltem Rost. Isoliert Zement vor dem Säuregehalt von Erde und Schotter.</p>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<p>Bitimöser, gebrauchsfertiger Lack. Vor Gebrauch gut umrühren.</p> <p>Lässt sich leicht auf saubere und trockene Flächen auftragen (mind. 3 Tage nach Reinigung). Wird unverdünnt mit einem Pinsel, einer Bürste, einem Spritzgerät aufgetragen oder im Tauchverfahren mit einer oder mehreren Schichten je nach gewünschtem Schutz (mindestens 2 Schichten auf Rost, vergraben).</p> <p>Nicht auf einen überhitzten Untergrund (&gt; 25°C) benutzen.</p> <p>Trocken und hart in 24 Std. (Trocknung stark beeinflusst durch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit).</p>
<b>Vorbereitung des Untergrunds</b>	<p>Der Untergrund muss einwandfrei, sauber und trocken sein.</p> <p>Bröckelige Teilchen durch Abkratzen, Abbürsten, Abschleifen entfernen.</p>
<b>Empfehlung vor der Anwendung</b>	<p>Der Untergrund wird abgebürstet, entstaubt und eventuell abgekratzt, um lose Teilchen zu entfernen.</p> <p>Zement und Beton müssen länger als einen Monat getrocknet werden (1 Monat pro Abschnitt mit einer Dicke von 5 cm) und vollkommen hart und konsistent sein.</p> <p>Verschmutzte und zu alkalische Materialien werden mit unserem Material-Shampoo L'ENERGIQUE behandelt und dann abgespült.</p> <p>Stark verrostete Stellen werden abgekratzt/abgebürstet und nach Möglichkeit vor dem Auftragen mit unseren Antirost-Chemikalien behandelt.</p> <p>Neue Metalle mit einem starken Lösungsmittel (Azeton) entfetten.</p> <p>Bei starker Rostbildung kann eine Sandstrahlung erforderlich sein (uns kontaktieren).</p> <p>Der Untergrund wird abgebürstet und Rost, Verschmutzungen, Moos, etc. entfernt.</p> <p>Nasses oder vergrabenes Holz muss zuvor mit unserem Produkt TARGOBOIS auf der Außenseite behandelt werden.</p>
<b>Nutzungshinweise</b>	<p>Das schwarze Produkt ist nicht mit Lacken auf Basis von Steinkohlenteerpech mischbar und kann solche nicht abdecken.</p> <p>In gut belüfteten Bereichen benutzen.</p> <p>Kann nicht überstrichen werden.</p> <p><b>Sicherheit</b> In den Sicherheitsdatenblättern nachschauen, die Sie auf unserer Website finden.</p> <p><b>Veröffentlichung</b> September 2016</p> <p><b>Technische Merkmale</b></p> <p><b>Beschaffenheit</b> Schwarzer Glanzlack, auf Basis von Erdölpech</p> <p><b>Dichte</b> 0,95 ± 0,02 à 25°C</p> <p><b>Dichte</b> 50 - 60 Sekunden CF6 à 25°C</p> <p><b>Erscheinungsform</b> Glänzend</p> <p><b>Geruch</b> Lösungsmittel <b>Griffest Regenerierbar</b></p> <p><b>Trocknungszeit</b> 2 Stunden 12 Stunden</p> <p><b>Bedingungen für die Anwendung</b> 10-30 °C, maximale Feuchtigkeit: 65 %</p> <p><b>Flächenleistung</b> 4 à 6 m<sup>2</sup> pro Liter (pro Schicht)</p> <p><b>Verpackungen</b> 2 L - 5 L - 20 L</p> <p><b>Farbe</b> Schwarz</p>

<b>Bestimmungsziel</b>	Im Freien
<b>Material zum Auftragen</b>	Pinsel/Bürste/Spritzgerät
<b>Anwendungstemperatur</b>	Zwischen 10 und 30°C
<b>Trockenzeit</b>	2 Stunden
<b>Verdünnung und Reinigung</b>	Universalverdünner CR10 Oxi oder White Spirit.
<b>FOV</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/L (2010). Dieses Produkt enthält maximal 385 g/L.
<b>Lagerung</b>	Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
<b>Datum der Veröffentlichung</b>	August 2016

Die vorliegende Beschreibung ersetzt alle vorherigen Datenblätter für dieses Produkt. Ihr Ziel ist es, die Kunden über die Eigenschaften unseres Produkts zu informieren. Die Auskünfte basieren auf unsere derzeitigen Kenntnisse. Diese Auskünfte können allerdings keine Beschreibung ersetzen, die an die Art und den Zustand des zu lackierenden Untergrunds angepasst ist. Die Technik entwickelt sich ständig weiter. Deswegen ist es Aufgabe unserer Kunden, vor der Nutzung bei unserem Kundendienst sicher zu stellen, dass das vorliegende Datenblatt nicht durch eine neuere Version ersetzt wurde. Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website erhältlich (siehe nachstehend). Die nebenstehend aufgeführten Informationen sind unverbindlich und der Hersteller haftet nicht dafür, da er die Anwendung der Produkte nicht kontrolliert.

Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux  
 Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: [info@stemmersa.ch](mailto:info@stemmersa.ch)  
[www.stemmersa.ch](http://www.stemmersa.ch)

**Owatrol Original  
 ist eine Marke**

Durieu S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich  
 Tel. +33 (0)1 60 86 48 70  
 Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)