

# EXPERT

## Expert Lak Bois Extérieur Satin Mix



### Description

Laque satinée de qualité supérieure en phase solvant. En machine à teinter.

### Domaine d'application

Applicable sur bois et dérivés, ainsi que sur les métaux ferreux et non-ferreux et matériaux synthétiques durs, carrelage mural et d'autres supports lisses. Spécialement conçu pour l'extérieur, mais également applicable à l'intérieur.

À l'intérieur et en l'absence de lumière du jour, les laques en phase solvantée risquent de jaunir avec le temps.

### Caractéristiques

S'applique facilement. Pouvoir couvrant très élevé, bonne couverture des arêtes. Pour un résultat final parfaitement lisse et uniforme. Haute résistance aux intempéries. Lavabilité exceptionnelle.

### Aspect

Satin

### Teintes

En machine à teinter.

Aussi disponible: 14 couleurs prêt à l'emploi.

### Emballage

0,5l, 1l, 2,5l

### Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau laquer. Prêt à l'emploi.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C ou par temps humide.

Nettoyage des outils: Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux.

## Rendement

13 m<sup>2</sup>/l par couche

## Temps de séchage

Hors poussière: 4 h.

Recouvrable: 16 h.

## Supports / Application

*Bois et dérivés, métaux ferreux, métaux non ferreux (alu, zinc, cuivre, galvanisé), PVC, carrelage mural et d'autres supports lisses.*

### Préparation nouveaux supports

- *Bois et dérivés*

Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat. Bois courants (par ex. pin, sapin, méranti, chêne...): dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Dégraisser le bois saignant (par ex. afzélia, merbau,...) à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Ensuite poncer légèrement le bois (grain P150-P220) et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche de Levis Expert Primer Bois Extérieur.

Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépoussiérer.

- *Métaux ferreux (fer, acier, ...) extérieur*

Éliminer les éventuelles traces de rouille (poncer, brosse métallique). Brosser, dépoussiérer et dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Poncer légèrement et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche de Levis Primer Métal (gris) ou Levis Ferrominium (blanc ou rouge brun).

Egrener, si nécessaire, après séchage, avec une éponge abrasive fine ou du papier à poncer P240 et dépoussiérer.

- *Métaux non ferreux (alu, zinc, cuivre, galvanisé)*

Éliminer les oxydations à la brosse métallique, à l'éponge à récurer ou au papier à poncer.

Brosser, dépoussiérer et dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Poncer légèrement et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche de Levis Expert Special Primer Extérieur. Comme alternative, on peut aussi utiliser Levis Expert Primer Universel Intérieur/Extérieur au lieu de Levis Expert Special Primer Extérieur. Après séchage, poncer légèrement et dépoussiérer.

- *PVC, carrelage mural et d'autres supports lisses*

Laver/dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Poncer légèrement et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche de Levis Expert Special Primer Extérieur. Comme alternative, on peut aussi utiliser Levis Expert Primer Universel Intérieur/Extérieur au lieu de Levis Expert Special Primer Extérieur. Après séchage, poncer légèrement et dépoussiérer.

## Préparation rénovation

- Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
- Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches. Dégraisser ensuite au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux, poncer et dépoussiérer.
- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Bois humide (qui se caractérise par l'écaillage de la peinture et la formation de cloques): solutionner le problème d'infiltration et laisser sécher le bois avant de le peindre.
- En cas d'oxydation, brosser avec une brosse dure, ou poncer avec une éponge à récurer ou du papier à poncer et dépoussiérer.
- Rouille : éliminez aussi toutes les couches de peinture endommagées et les couches qui recouvrent la rouille.
- Extérieur: Poncer au papier à poncer à gros grains puis fins le bois grisaille par les rayons UV jusqu'à l'obtention d'un bois sain.
- Extérieur: Pourriture du bois: traiter le bois attaqué avec Xyladecor Combi BP. Remplacer les parties dégradées par du nouveau bois ou réparation à l'aide d'un produit Polyfilla adéquat.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir nouveaux supports).

## Finition

Appliquer 2 à 3 couches de Levis Expert Lak Bois Extérieur Satin Mix.  
Poncer légèrement (P240) entre les couches et dépoussiérer.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Inflammable. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 300 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 300 g/l (2010).

### Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-10-2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111  
En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)