

Expert Lak Bois Extérieur Satin



Description

Laque satinée de qualité supérieure en phase solvant.

Domaine d'application

Applicable sur bois et dérivés, ainsi que sur les métaux ferreux et non-ferreux et matériaux synthétiques durs, carrelage mural et d'autres supports lisses. Spécialement conçu pour l'extérieur, mais également applicable à l'intérieur.

À l'intérieur et en l'absence de lumière du jour, les laques en phase solvantée risquent de jaunir avec le temps.

Caractéristiques

S'applique facilement. Pouvoir couvrant très élevé, bonne couverture des arêtes. Pour un résultat final parfaitement lisse et uniforme. Haute résistance aux intempéries. Lavabilité exceptionnelle.

Aspect

Satin

Teintes

14 couleurs prêt à l'emploi.

Aussi disponible en machine à teinter.

Emballage

0,25l, 0,5l, 1l, 2,5l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau laquer. Prêt à l'emploi.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C ou par temps humide.

Nettoyage des outils: Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux.

Rendement

13 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 4 h

Recouvrable: 16 h

Supports / Application

Bois et dérivés, métaux ferreux, métaux non ferreux (alu, zinc, cuivre, galvanisé), PVC, carrelage mural et d'autres supports lisses.

Préparation nouveaux supports

- *Bois et dérivés*

Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat. Bois courants (par ex. pin, sapin, méranti, chêne...): dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Dégraisser le bois saignant (par ex. afzélia, merbau,...) à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Ensuite poncer légèrement le bois (grain P150-P220) et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche de Levis Expert Primer Bois Extérieur.

Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépoussiérer.

- *Métaux ferreux (fer, acier, ...) extérieur*

Éliminer les éventuelles traces de rouille (poncer, brosse métallique). Brosser, dépoussiérer et dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Poncer légèrement et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche de Levis Primer Métal (gris) ou Levis Ferrominium (blanc ou rouge brun).

Egrener, si nécessaire, après séchage, avec une éponge abrasive fine ou du papier à poncer P240 et dépoussiérer.

- *Métaux non ferreux (alu, zinc, cuivre, galvanisé)*

Éliminer les oxydations à la brosse métallique, à l'éponge à récurer ou au papier à poncer.

Brosser, dépoussiérer et dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Poncer légèrement et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche de Levis Expert Special Primer Extérieur. Comme alternative, on peut aussi utiliser Levis Expert Primer Universel Intérieur/Extérieur au lieu de Levis Expert Special Primer Extérieur. Après séchage, poncer légèrement et dépoussiérer.

- *PVC, carrelage mural et d'autres supports lisses*

Laver/dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Poncer légèrement et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche de Levis Expert Special Primer Extérieur. Comme alternative, on peut aussi utiliser Levis Expert Primer Universel Intérieur/Extérieur au lieu de Levis Expert Special Primer Extérieur. Après séchage, poncer légèrement et dépoussiérer.

Préparation rénovation

- Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
- Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches. Dégraisser ensuite au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux, poncer et dépeussier.
- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Bois humide (qui se caractérise par l'écaillage de la peinture et la formation de cloques): solutionner le problème d'infiltration et laisser sécher le bois avant de le peindre.
- En cas d'oxydation, brosser avec une brosse dure, ou poncer avec une éponge à récurer ou du papier à poncer et dépeussier.
- Rouille : éliminez aussi toutes les couches de peinture endommagées et les couches qui recouvrent la rouille.
- Extérieur: Poncer au papier à poncer à gros grains puis fins le bois grisaille par les rayons UV jusqu'à l'obtention d'un bois sain.
- Extérieur: Pourriture du bois: traiter le bois attaqué avec Xyladecor Combi BP. Remplacer les parties dégradées par du nouveau bois ou réparation à l'aide d'un produit Polyfilla adéquat.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir nouveaux supports).

Finition

Appliquer 2 à 3 couches de Levis Expert Lak Bois Extérieur Satin.

Poncer légèrement (P240) entre les couches et dépeussier.

Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 300 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 300 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-10-2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info