

Ferro Noir Mat



Déscription

Peinture noire mate pour parties métalliques. En phase solvantée.

Domaine d'application

Pour parties métalliques, telles que serrures, gonds, grillages, fer forgé, hottes. Intérieur.

Caractéristiques

Pouvoir couvrant élevé. Son pouvoir opacifiant permet l'emploi d'une seule couche. Résistant à l'humidité.

Aspect

Mate, aspect métallique.

Teintes

Noir.

Emballage

0,125l, 0,25l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils : white spirit.

Rendement

14 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 5 à 6 h.

Recouvrable: 24 h.

Supports / Application

Métaux ferreux (fer, acier).

Préparation nouveaux supports

Éliminer les éventuelles traces de rouille (poncer, brosser à la brosse métallique). Brosser, dépeussier et dégraisser au thinner synthétique.

Préparation rénovation

- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Dépolir en profondeur les couches satinées et brillantes et dépeussier. Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Si l'écaillage est local: éliminer en ponçant les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est total, éliminer les anciennes couches de peinture en grattant, ponçant ou par décapage thermique ou chimique ou tout autre procédé. Dégraisser ensuite au thinner synthétique, poncer et dépeussier.
- Rouille: éliminer toutes les couches de peinture endommagées et les couches qui recouvrent la rouille, à l'aide d'un grattoir ou d'une brosse métallique. Éliminer la rouille à la brosse métallique, au grattoir ou au papier à poncer. Dégraisser au thinner synthétique.

Finition

Appliquer 1 à 2 couches de Ferro Noir Mat.

Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Fiche SDS: www.levis.info

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 500 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info