

OWATROL

LIANFLOOR

LIANT D'EMPATAGE
POUR JOINTS / FISSURES



DESCRIPTION

LIANFLOOR est un garnisseur acrylique qui ajouté à la sciure issue du ponçage permet de combler joints, trous et fissures de moins de 2mm en gardant élasticité et aspect naturel.



PROPRIÉTÉS

- S'adapte à la couleur du support.
- Séchage rapide.
- Sans odeur.
- Se prête parfaitement au ponçage.
- Ne jaunit pas et n'altère pas la teinte du bois.
- Conserve une élasticité optimale dans le temps.
- Empêche le collage des lames par le vitrificateur. Les joints gardent ainsi leur rôle d'amortisseur
- Compatible avec le fond incolore ou teinté PRIMAFLOOR®*, les vitrificateurs de la gamme DURIEU, les huiles et autres vernis (compatibles avec les liants acryliques).

SUPPORTS DE DESTINATION

- Parquets, planchers, escaliers intérieurs, neufs ou anciens.
- Pour joint, trous, fissures <2mm, masquage de trous de vissage...
- S'utilise sur toutes les essences de bois.

MATÉRIEL

Spatule
Couteau à
enduire

FORMAT

1 L
2,5 L

USAGE

Intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille III Classe 2 selon NFT 36-005
Liant	Acrylique
Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
pH	7.5 – 8.5
Densité	1.01 +/- 0.05 à 20°C
Viscosité	Fluide
Extrait sec	18% ±2
Aspect	incolore transparent
Point d'éclair	Classé non inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 26 g/l COV.
Matériel d'application	Spatule ou couteau à enduire et un contenant pour la préparation du mélange. Prévoir du matériel inoxydable pour ne pas altérer les nuances du bois.
Dilution	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer, ajuster l'épaisseur de l'enduit avec les proportions de sciure et de LIANFLOOR®.
Rendement	Le rendement peut varier en fonction de l'état du support, l'espace à combler et le nombre d'applications. Compter un ajout de 20% de sciure au LIANFLOOR® en moyenne.

Séchage & recouvrabilité	Séchage environ 2 heures selon les conditions ambiantes et la largeur des joints. ATTENTION : Ce produit est en phase aqueuse, une hygrométrie élevée et l'absence d'aération prolongent sensiblement son temps de séchage.
Nettoyage du matériel	À l'eau dès la fin de l'utilisation.
Stockage	Minimum 1 an dans son emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le bois doit être propre, sec, non gras et exempt de toute finition avant application.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- Dans le cas où LIANFLOOR® est utilisé après une étape de ponçage, veiller à éliminer toute poussière résiduelle afin d'éviter une modification de l'épaisseur de la pâte au cours de l'application et assurer une bonne cohésion du produit.
- Dans tous les cas se conformer aux normes/DTU en vigueur.

APPLICATION

- Bien agiter LIANFLOOR® avant son mélange avec la sciure de bois.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 15°C et supérieure à 25°C.
- LIANFLOOR® utilise les sciures de ponçage du support sur lequel il va être appliqué. Conserver la dernière sciure de ponçage de la préparation du support pour votre mélange (sciure fine grain n°80 ou plus).
- Assurer vous que la sciure récoltée soit la plus « pure » possible (exempte de poussière, saleté, éclat de bois, ...).
- Utiliser un contenant adapté à la quantité de mastic à préparer.
- Mélanger environ 20% de sciure avec LIANFLOOR®.
- Pour un trou ou une fissure localisée, travailler sur de petite quantité.
- Pour une réfection totale des joints sur une grande surface, le mélange peut être fait en seau sur des quantités plus conséquentes.
- Préférer faire plusieurs mélanges pour travailler sur des zones restreintes. Effectuer un mélange trop important risque de voir sécher le produit dans le contenant de mélange avant application.
- Mélanger à l'aide d'une spatule ou d'un couteau de peintre jusqu'à obtenir une pâte homogène. Le résultat obtenu est souvent un peu plus foncé que la teinte du support à cause d'un effet mouillé du LIANFLOOR®. Cet écart de teinte s'estompe au séchage.
- Après le mélange, si la pâte paraît trop épaisse il est possible de réajuster la viscosité en y ajoutant directement LIANFLOOR®.
- Ne pas diluer avec d'autres produits y compris de l'eau.
- Placer une quantité de produit légèrement supérieur aux besoins estimé sur la zone à traiter. Étaler le produit avec le couteau à enduire ou la spatule sur l'ensemble de la zone de travail, puis effectuer un travail de lissage proche du marouflage pour affiner l'application.
- Attendre le séchage (environ 2 heures selon température, humidité et profondeur du défaut à corriger). Assurer vous du parfait séchage avant de continuer.
- LIANFLOOR® sèche avec un léger retrait. Pour les joints creux, fissures et trous plus profond, il sera peut-être nécessaire de renouveler l'opération pour un fini parfaitement nivelé. La seconde couche s'effectue sans ponçage.
- Une fois les trous ou fissures comblées, il est possible que la surface soit très légèrement bombée.
- Dans tous les cas, procéder à un ponçage de la partie traitée avec un papier de grain 80 ou 100.
- Aspirer minutieusement toutes les poussières.

Votre support est prêt pour être huilé ou vitrifié avec par exemple les produit OLEOFLOOR®*, VEGAFLOOR®* et ULTIMAFLOOR®*.

ENTRETIEN

LIANFLOOR doit être recouvert. Pour l'entretien, se reporter aux consignes indiquées sur la fiche technique de la finition choisie.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* produit du même fabricant, consulter la FT.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Date d'édition : 12/2021

Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70