

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit :	NAUTICO AALGLATT COLOR AU PTFE
Contenu du produit :	Antifouling monocomposant (coloré) à couche mince au PTFE
Propriétés :	Coloris : blanc, noir, rouge, bleu foncé Surface : satiné Densité : env. 1,6 g / cm ³ – selon le coloris Extrait sec : env. 34,8 à 46,2 % selon le coloris Épaisseur de couche : Humide (WFT) : 60 µ Épaisseur de couche : Sèche (DFT) : 30 µ
Description du produit :	Antifouling monocomposant (coloré) à couche mince au PTFE. Produit un film mince séchant rapidement, avec une surface très lisse et une bonne efficacité contre les salissures animales.
Processus d'application :	Champ d'application : convient aux bateaux en polyester, bois ou acier
Mise en œuvre :	Diluant : Xylol
Mélange :	néant, car système monocomposant
Temps d'application :	pas de limite, car système monocomposant

Application : Mise en œuvre : au pistolet, pinceau ou rouleau.

Paramètres de mise

en peinture au pistolet : pour une couche humide jusqu'à 80 – 100 µ

Diluant : Xylol

Taille de buse : 1,4 – 1,6 mm

Pression de travail : 2,0 bars

Temps de durcissement : Sec au toucher : 3 heures à 20 degrés / 6 heures à 10 degrés

Ponçable : 5 heures à 20 degrés / 10 heures à 10 degrés

Sec à cœur : 12 heures à 20 degrés / 24 heures à 10 degrés

Surcouchage : 3 – 5 heures à 20 degrés / 6 - 10 heures à 10 degrés

Rendement théor. : env. 10 m² pour une épaisseur de couche de 60 µ

Préparation : Éliminer le sel et les saletés à l'eau claire. Dégraisser la surface et la poncer au grain 220 – 280. Dépoussiérer et dégraisser une nouvelle fois.

Sécurité : Veuillez respecter ces consignes :

Veillez à une bonne ventilation.

Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.

Ne pas utiliser de flamme ouverte.

Nettoyer immédiatement les outils après utilisation.

Température minimale : 10 degrés.

Précautions particulières : Vous trouverez des indications sur l'utilisation de nos produits en toute sécurité sur la fiche de données de sécurité en vigueur.

Stockage : Toujours stocker les produits bien fermés. Tenir à l'abri du feu, de la chaleur et de la lumière solaire. Refermer immédiatement le récipient après utilisation.

Conservation : 24 mois

Toutes les indications fournies reposent sur des travaux de recherche intensifs et sur une expérience de nombreuses années. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité constant. La société Anwander Vertriebs GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation impropre.